



Technische gegevens
Fiche technique
Technical specifications
Technische daten
Ficha tecnica

D1396

Kwaliteit : BEDOUINFLEX POL FRC
Qualité
Quality
Qualitat
Calidad

Gewicht ISO 3801 : +/- 380 GR/M2 +/- 5%
Poids
Weight
Gewicht
Largo

Breedte ISO 3932 : 145 à 150 CM
Largeur
Width
Breite
Anchura

Samenstelling : 55% PES - 45% PU
Composition
Composition
Zusammensetzung
Composicion

Treksterkte ISO 1421 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 1200 N
Resistance à la traction
Tensile strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 600 N
Zugfestigkeit
Resistencia a la tracción

Scheursterkte ISO 13937-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 60 N
Résistance à la déchirure
Tearing strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 50 N
Weiterreisfestigkeit
Resistencia rasgoal

Rek bij breuk ISO 1421 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 100 %
Allongement
Breaking extension Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 120 %
Höchstzugkraftdehnung
Alargamiento

Waterdichtheid ISO 811 : > 3000 mm
Imperméabilité
Waterproofness
Wasserdichtheit
Impermeabilidad

Waterdampdoorlaatbaarheid DIN 53122
Klima B : +/- 400 GR/M²/24H
Perméabilité à la vapeur d'eau Klima B
Breathability
Wasserdampfdurchlässigkeit
Permeabilidad

Barststerkte ISO 13938/1 + 2 : +/- 1000 RPA
Bursting Resistance

Kleurechtheid ISO 105 X 12 : Dry 5
Colour fastness : Wet 5

Brandnorm NFP 92507 / NFP 92504 : M2
Norme de feu
Fire Standard
Brennorm
Norma de inflamabilidad