



Technische gegevens
Fiche technique
Technical specifications
Technische daten
Ficha tecnica

631

Kwaliteit : STRETCHFLEX LITE IPA FRC
Qualité
Quality
Qualitat
Calidad

Gewicht ISO 3801 : 240 GR/M² +/- 5%
Poids
Weight
Gewicht
Largo

Breedte ISO 3932 : 220 CM
Largeur
Width
Breite
Anchura

Samenstelling : 61% POLYAMIDE - 39% PU
Composition
Composition
Zusammensetzung
Compocicion

Treksterkte ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : 600 N
Resistance à la traction
Tensile strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : 250 N
Zugfestigkeit
Resistencia a la tracción

Scheursterkte ISO 13937-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : 50 N
Résistance à la déchirure
Tearing strength Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : 50 N
Weiterreisfestigkeit
Resistencia rasgoal

Rek bij breuk ISO 13934-1 : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : 100 %
Allongement
Breaking extension Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : 200 %
Höchstzugkraftdehnung
Alargamiento

Waterdichtheid ISO 811 : > 3000 mm
 Imperméabilité
 Waterproofness
 Wasserdichtheit
 Impermeabilidad


Wassen : 95 °C
 Lavage
 Wash
 Waschen
 Lavar

Droogkuis : OK
 Nettoyage à sec
 Dry cleaning
 Reinigungstrocknen
 Limpieza a seco

Waterdampdoorlaatbaarheid DIN 53122
 Klima B : +/- 400 GR/M²/24H
 Perméabilité à la vapeur d'eau
 Breathability
 Wasserdampfdurchlässigkeit
 Permeabilidad

Brandnorm : BS 6807 : CRIB 5
 Norme de feu
 Fire Standard
 Brennorm
 Norma de inflamabilidad

Krimp na wassen 95°C (5 x) : Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : - 2,5%
 Rétrécissement au lavage 95°C
 Shrinkage after washing 95°C Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : - 1%
 Maßänderung nach waschen 95°C



WASVOORSCHRIFTEN - PRESCRIPTIONS DE LAVAGE - WASHING PRESCRIPTIONS - PFLEGE