



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 41-P



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	41-P
DESCRIPCIÓN	JGO. DE LLAVES DE EMPOTRAR PARA REGADERA CON MANERAL PIRULÍ
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	SOLDABLE ½"(13mm)
CONEXIÓN SALIDA	SOLDABLE ½"(13mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
CARTUCHO	CERÁMICO
CIERRE	A 90°
SELLO	CERÁMICA A CERÁMICA
ASIENTO	FIJO
MANERALES	PIRULÍ BLANCO
MATERIAL MAN. Y CHAP.	METÁLICO
ACABADO MANERALES	CROMO