

Rubiomonocoat FR BASE

PODKŁAD OPÓŹNIAJĄCY PALENIE DO SYSTEMU OLEJOWEGO RUBIO MONOCOAT FR

- KLASYFIKACJA PODŁÓG - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1

OPIS:

Rubio Monocoat FR Base jest podkładem opóźniającym palenie, który służy jako pierwsza warstwa oleju **Rubio Monocoat FR System oleju Rubio Monocoat FR** posiada klasyfikację europejską Bfl-s1 (podłogi) zgodnie z normą EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1.

CECHY SPECJALNE:

- Nie zawiera wody
- Niska lepkość (< 50 mPa.s w 15°C, Brookfield RVT)
- Wolny od halogenków, soli i metali ciężkich (na przykład antymon)
- Solidny w 100%
- Wolny od organicznych substancji lotnych

SPOSÓB NAKŁADANIA - RĘCZNY:

- 1 Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i odkurzyć.
- 2 Nanieść **RMC FR Base** pędzlem lub wałkiem. Następnie wypolerować polerką wyposażoną w białą gąbkę. Prace wykonywać na powierzchni 5 do 10 m².
- 3 Poczekać, aż powierzchnia wyschnie. Czas schnięcia to około 12 godzin w temperaturze pokojowej (w zależności od wentylacji i wilgotności).

SPOSÓB NAKŁADANIA - PRZEMYSŁOWY:

- 1 Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i odkurzyć.
- 2 Nanieść **RMC FR Base** za pomocą mechanicznego wałka gumowego lub pistoletu.
3. Odczekać aż klepki wyschną w systemie wentylacyjnym.

WAŻNE: Prosimy również przeczytać specyfikacje dotyczące systemu olejowego **RMC FR** i oleju **RMC FR**, aby uzyskać informacje na temat niniejszego produktu!

ZUŻYCIE:

Zgodnie z normą: 35 g/m² +/- 5 (= ok. 25 m²/L)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Stan fizyczny w 20°C: płyn
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny

OPAKOWANIE:

Puszka 1 L - 5 L.

MAGAZYNOWANIE:

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy. Należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

SPORZĄDZIŁ:

ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tego, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. Muylle Facon NV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Powyższe informacje mogą być zmieniane, a zmiany te zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu specyfikacji technicznej. Zrzekamy się jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty prac, które nie są związane z jakością produktu. Niniejsza specyfikacja przygotowana została na podstawie obecnych danych i doświadczenia. Najnowsze wydania specyfikacji dostępne są na życzenie lub znajdują się na stronie internetowej.

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Data przygotowania karty: 2014-09-10

MUYLLE FACON

WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

