

Rubiomonocoat FR OIL

OLEJ WOSKOWY OPÓŹNIAJĄCY PALENIE DO SYSTEMU OLEJOWEGO RUBIO
MONOCOAT FR - KLASYFIKACJA PODŁOGI - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1

OPIS:

Olej Rubio Monocoat FR jest zmodyfikowaną, opóźniającą palenie wersją oleju **Rubio Monocoat Oil Plus 2C**, która nakładana jest po przygotowaniu powierzchni produktem **Rubio Monocoat FR Base**. Z uwagi na swe właściwości, **olej Rubio Monocoat FR** prowadzi do reakcji cząsteczkowej najbardziej zewnętrznej warstwy drewna, gwarantując tym samym długotrwałą ochronę.

System olejowy **Rubio Monocoat FR** posiada europejską klasyfikację Bfl-s1 (podłogi) zgodnie z normą EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1.

CECHY SPECJALNE:

- Wolny od organicznych substancji lotnych
- Wolny od halogenków, soli i metali ciężkich (na przykład antymon)
- Zachowuje naturalny wygląd i fakturę drewna
- Brak plam i śladów nakładek
- Łatwy w konserwacji
- Nie zawiera wody
- Nadaje się do wszystkich gatunków drewna wykorzystanego na meble jak i podłogi (drewno twarde, fornir, MDF, ...)
- Trwała ochrona, wysoka odporność na zużycie
- Odporny na wodę, nadaje się do kuchni i łazienek
- Odporny na ciepło do 100°C
- szybkooutwardzalny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Po przygotowaniu powierzchni za pomocą RMC FR Base i jej osuszeniu, można przystąpić do nakładania oleju: Dokładnie wymieszać dwa składniki (1 do 2 minut) w stosunku około 3 jednostek A do 1 jednostki B.

Olej Rubio Monocoat FR

Nanieść niewielką ilość produktu (ręcznie szmatką lub mechanicznie gąbką).

Pracować na powierzchniach 5 - 10 m².

Kilka minut odczekać na wchłonięcie. W ciągu 15 minut dokładnie usunąć nadmiar oleju (ręcznie szmatką lub mechanicznie gąbką).

Powierzchnia powinna być sucha w dotyku.

Dokończyć wszystkie powierzchnie pracując w ten sam sposób.

W dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, z powierzchni będzie można korzystać po 24 - 36 godzin od nałożenia.

Użyte narzędzia można wyczyścić przy pomocy środka RMC Cleaner

WAŻNE: Przed nałożeniem prosimy również przeczytać specyfikacje dotyczące systemu olejowego RMC FR i podkładu RMC FR!

SPORZĄDZIŁ:

ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tego, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. Muylle Facon NV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Powyższe informacje mogą być zmieniane, a zmiany te zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu specyfikacji technicznej. Zrezygnujemy z jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty prac, które nie są związane z jakością produktu. Niniejsza specyfikacja przygotowana została na podstawie obecnych danych i doświadczenia. Najnowsze wydania specyfikacji dostępne są na życzenie lub znajdują się na stronie internetowej.

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Data przygotowania karty: 2014-09-10



WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izezegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Po 5 dniach można przeprowadzić czyszczenie przy pomocy wody i produktów Rubio Monocoat.

Aby zagwarantować długą trwałość i bezpieczeństwo, stosowanie produktów konserwacyjnych Rubio Monocoat jest konieczne.

ZUŻYCIE:

Zgodnie z normą: 16 g/m² +/- 2 (= ca. 50 m²/L), w zależności od rodzaju drewna, czyszczenia papierem ściernym i sposobu nakładania.

RMC OIL Plus 2c można użyć maksymalnie 4 do 6 godzin od wymieszania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Olej RMC FR (A)

Stan fizyczny w 20°C: płyn Zapach:

oleisty

Zawartość organicznych substancji lotnych: 0 g/L

Akcelerator RMC (B)

Stan fizyczny w 20°C: płyn

Kolor: bezbarwny

Zapach: brak

Temperatura zapłonu: > 160 °C

(tygiel zamknięty)

Zawartość organicznych substancji

lotnych: 0 g/L

OPAKOWANIE:

Puszka łączona 1,3 L:

1 L RMC FR Oil (A) i 0,3 L akceleratora RMC (B)

Puszka wspólna 3,5 L:

2,750 L RMC FR OIL (A) i 0,750 L Akcelerator RMC (B)

PRZECHOWYWANIE:

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu i oryginalnym opakowaniu.

UWAGA:

Produktu NIE można rozcieńczać!

Szmatki zwilżone olejem mogą się samoczynnie zapalić. Po użyciu, przed wyrzuceniem, należy je zamoczyć w wodzie.

