

# Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK

## OPIS:

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** to jednokomponentowa, bezskurczowa szpachlówka w postaci proszku. Produkt ten gwarantuje szybkie utwardzanie i nakładana jest na podłogi wewnątrz pomieszczeń. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** można z łatwością przeszlifować papierem ściernym. Produkt ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami absorbującymi farby z palety Rubio Monocoat. **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** jest przyjazny dla środowiska.

## CHARAKTERYSTYKA:

- Szybkie utwardzanie
- Brak skurczenia
- Przyjazny dla środowiska
- Doskonała absorpcja kolorów
- Łatwe czyszczenie papierem ściernym

## INSTRUKCJE:

Pięć jednostek proszku **Rubio Monocoat Woodfiller Quick** wymieszać z dwoma jednostkami wody. Mieszanka jest gotowa do użycia.

Powierzchnię można przetrzeć papierem ściernym po 2 godzinach (20°C i wilgotność względna 40%).

**Rubio Monocoat Woodfiller Quick** może się delikatnie wybrzuszać podczas schnięcia.

## Trwałość mieszanki:

Produkt ten można wykorzystać w ciągu 35 minut od przygotowania w temperaturze 20°C. Użyte narzędzia można wyczyścić w wodzie.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Stan fizyczny (20°C): proszek

Kolor: jasny, średni lub ciemny

Zapach: charakterystyczny

pH: 7

Gęstość: 2,4 g/cm<sup>3</sup>

Rozpuszczalność: miesza się z wodą (20°C)

Inne dane: produkt higroskopijny

Wilgotność: 2% maksimum

## MAGAZYNOWANIE:

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy. Należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu.

## OPAKOWANIE:

Beczka PCV: 5 i 25 kg.

SPORZĄDZIŁ:

**ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:** Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tego, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. Muylle Facon NV nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Powyższe informacje mogą być zmieniane, a zmiany te zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu specyfikacji technicznej. Zrzekamy się jakiegokolwiek odpowiedzialności za rezultaty prac, które nie są związane z jakością produktu. Niniejsza specyfikacja przygotowana została na podstawie obecnych danych i doświadczenia. Najnowsze wydania specyfikacji dostępne są na życzenie lub znajdują się na stronie internetowej

Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Data przygotowania karty: 2010-08-16

## WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)



MUYLLE  FACON

