



**KLUTH
BAUSTOFFE**

Profiqualität seit 1980

www.kluth-baustoffe.de

AQUA PROTECT

Technische Daten DIN EN 13984:2013-05

Laminat Zusammensetzung		PP / PE / LK Folie Acryldispersion
Gewicht EN 1849-2	(g / m²)	326 (± 10 g / m²)
Dicke EN 1849-2	(mm)	0,35 (+/- 0,05)
Reißkraft längs EN 12311-1	(N / 50 mm)	130 (± 30)
Reißkraft quer EN 12311-1	(N / 50 mm)	90 (± 30)
Reißdehnung längs EN 12311-1	(%)	104 (± 20)
Reißdehnung quer EN 12311-1	(%)	90 (± 20)
Wasserdampf-durchlässigkeit EN 1931	Sd (m)	> 3m
Widerstand gegen Wasserdurchgang EN 1928 Methode A	Klasse	W1
Brandverhalten EN 13510-1	Klasse	E
Verarbeitungstemperatur	(°C)	> -5 °C – 40 °C
UV-Beständigkeit / Einsatz Dampfbremse	Monate	3
Einsatz als temporärer Wetterschutz	Wochen	4