



ACRYL 1 Solyplast

PAREDES Y GRIETAS

Versión 07/2011

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Sellador acrílico

DESCRIPCIÓN

Masilla sellante plasto-elástica y un solo componente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa de rápido secado y pintable.

Especialmente formulada para el sellado de juntas interiores, juntas de construcción con poco movimiento, y reparaciones de paredes, grietas y techos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fácil Aplicación
- Pintable

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Juntas hormigón y cemento.
- Juntas cubiertas fibrocemento ó tejas.
- Juntas entre madera y paredes.
- Juntas tabiques prefabricados.
- Sellado marco-obra
- Sellado todo tipo de carpintería en interiores.
- Sellado obra vista
- Acabado entre molduras, madera, zócalos, pavimentos, regletas, cajas eléctricas, etc, a paredes o techos.
- Pegado de placas de poliestireno.
- Reparación grietas, fisuras, molduras de yeso.

SOPORTES

Hormigón, hormigón celular, cemento, ladrillos, fibrocemento, tejas, escayola, yeso, piedra, madera, estratificados, poliestireno, vidrio y aluminio en interior.

Otros soportes deben ser ensayados previamente.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar exentas de polvo, grasa y humedad.

Cortar la boquilla a la medida del grosor del cordón que se quiera conseguir.

Se recomienda al finalizar la operación del sellado, cubrir con una lámina plástica el cartucho a efectos de secado y conservación del producto.

No aplicar en tiempo de lluvia. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua. Alisar antes de formación de película. Los útiles pueden limpiarse con agua.

DATOS TÉCNICOS

Características del producto húmedo:

Base	Resinas acrílicas
Secado	Evaporación de agua
Consistencia	Pasta tixotrópica
Densidad	Aprox. 1,6 g/cm ³ (ISO 2811-1)
Deslizamiento	Aprox. 0 mm (ISO 7390)
Formación de piel	Aprox. 30 min (23°C, 50 H.R.)
Tiempo de secado	Aprox. 1-2 mm / 48h (23°C, 50 H.R., sección 20x10mm)
Temp. de aplicación	Entre 5 y 40°C

Características del producto seco:

Olor	Sin olor
Dureza Shore A	Aprox. 30 (ISO 868)
Elongación de servicio	Max. 10%
Resistencia térmica	-20°C a 80°C

PRESENTACIÓN

Cartucho de 300ml y Bolsa de 600ml.

ALMACENAMIENTO

18 meses en envase original, en interior seco y fresco. Temperatura entre 5°C y 25°C

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Ver la correspondiente Hoja de Datos de Seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. En caso de duda, deberá consultar con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL IBÉRICA S.A.

Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

