



CE 78 RÁPIDO Y MUY RÁPIDO

PASTA DE JUNTAS PARA PLACAS DE YESO

TIEMPO DE FRAGUADO 4 HORAS.

TIEMPO DE FRAGUADO 1/2, 1 Ó 2 HORAS.

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El CE 78 RÁPIDO es un revoque en polvo formulado especialmente para tratar juntas de placas de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta selladora.

Tiempo de empleo de la masa: 4 horas.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico, resina y varios aditivos.

La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADECUADOS.

Todo tipo de placas de yeso, con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

DTU 25.41.

Ficha técnica CSTB N° 9/95-565 del 4/09/95.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tiempo de fraguado: 4 horas.
- Adherencia de la cinta: > 1000 g.
- Fisuración: sin grietas hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 0,9.

Estas características están certificadas por la ficha técnica.

EMBALAJE.

Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en embalaje original sin abrir y protegido de la humedad.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar pasta que haya empezado a endurecer.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Fijar las placas de yeso según la norma DTU 25.41.

Los cortes de las placas deben estar biselados y desempolvados.

PROPORCIONES DE MEZCLA.

De 10 a 11 l. de agua por saco de 25 kg.

APLICACIÓN.

Antes del tratamiento de las juntas propiamente dicho hay que rellenar los huecos entre los paneles que no hagan junta y tapar diversas irregularidades (desconches, degradación del paramento).

La aplicación se hace a mano "untando" los bordes biselados con una espátula de 10 o 15 cm y colocando la cinta.

(Cara afilada contra el revoque).

A continuación dar una pasada de acabado, dejar que seque y luego cubrir la cinta.

Tapar igualmente los extremos de las juntas.

Aplicar una cinta ajustada al techo, procurando que el hormigón esté exento de cualquier traza de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales sobresalientes usar una cinta armada (armadura provista de canto complejo) o un ángulo metálico.

CINTAS COMBINABLES.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 350 g/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

La siguiente capa se puede dar 4 horas después de la aplicación de la primera pasada.

PASTA JUNTA-COLA RÁPIDA PARA JUNTAS

Formulado especialmente para breves tiempos de fraguado, el **CE 78 RÁPIDO** permite acelerar las obras.

VENTAJAS

- Ideal para tiempo frío y húmedo.
- Muy buen acabado de las juntas.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para evitar la formación de "pelusas" no pulir el cartón de las placas antes de la subcapa de imprimación.

Ficha técnica CSTB N° 9/95-565 del 4/09/95.

