

Cerakote® el lubricante de película seca Microslick P-109 proporciona una superficie de baja fricción para el contacto metal-sobre metal.

Este recubrimiento **P-109 Microslick** está formulado para soportar temperaturas extremas (1.200 oF). Esto hace que el recubrimiento sea ideal para pistones y otros componentes de desgaste en sistemas de alta temperatura, y los recubrimientos de la serie **P** mantienen una excelente adherencia incluso después de un ciclo térmico repetido. Estos recubrimientos proporcionan una protección superior al desgaste, degradación y corrosión.

TIEMPO DE CURADO:
300 oF durante 1 hora

Cerakote Item Code & Product Name se puede utilizar para retocar piezas donde los lubricantes de película seca aplicados anteriormente se desgastan. Visite www.cerakote.com para ver una carta de colores completa.

Póngase en contacto con un representante de ventas de Cerakote para determinar qué recubrimiento es adecuado para su aplicación.

P-109 MICROSLICK

Sólidos teóricos por peso	39% +2%
Cobertura teórica por galón a 1,0 mil	632 ft ²
Viscosidad	10 cP
Espesor de película recomendado	0,25 - 0,50 mil
5% Spray de Sal (ASTM B117)	Tbd
Dureza del lápiz (ASTM D3363)	8H
Dureza de arañazos (ASTM D3363)	7H
Cinta de corte cruzado de adherencia (ASTM D3359)	5B
Mandril curvado (ASTM D522)	Resistencia al 100%
Impacto (ASTM D2794)	160/160pulgadas- lbs
Densidad (g/mL)	0,86 g/ml
Tamaño del tensor	325

*Resultados basados en acero granallado recubierto curado a 300 oF durante 1 hora inmediatamente después de la aplicación.

Período de validez: 12 meses a partir de la fecha de envío

NIC Industries, Inc. no garantiza el uso o la aplicación de los materiales que fabrica o suministra. Nuestra obligación será reemplazar cualquier material defectuoso suministrado por nosotros o reembolsar el precio de compra original de ese producto después de que hayamos determinado que el producto es defectuoso.

No asumimos ninguna responsabilidad por daños de ningún tipo y el usuario acepta el producto "tal cual" y sin ninguna garantía, expresa o implícita. La idoneidad del producto y/o el uso previsto será responsabilidad exclusiva del usuario.

La información contenida en este boletín consideramos que es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento y pruebas. Las recomendaciones y sugerencias aquí contenidas se hacen sin garantía ni representación en cuanto a los resultados. Le recomendamos que realice pruebas adecuadas en su laboratorio o planta para determinar si este producto cumple con todos sus requisitos.

INNOVACIONESDE NIC INDUSTRIES, INC.

CERAKOTE | CERAKOTE AUTO Y HOGAR | POLVOS PRISMÁTICOS

7050 6TH Street, White City, OR 97503

866-774-7628