

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprir a norma complies with the standards

#### PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m <sup>2</sup> pieces / sqm	m <sup>2</sup> / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m <sup>2</sup> / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
88,6 x 88,6	10,8	2	1,30	1,57	20	31,40	40,05	822
44,2 x 88,6	10,8	3	2,55	1,17	27	31,59	28,66	799
60 x 60	10	3	2,80	1,08	32	34,56	24,91	815
30 x 60	9,3	7	5,60	1,26	40	50,40	25,10	1020



ON-ROAD



Zona Industrial de Condeixa  
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
Tel.: [+351] 239 949 800  
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
E-mail: [domino@domino.pt](mailto:domino@domino.pt)  
[www.domino.pt](http://www.domino.pt)

Crta Onda Villareal  
Camino Palmeral  
12200 - Onda [Castellón]  
Tel.: +34 964 626 529  
Fax: +34 964 626 663  
E-mail: [domino.castellon@domino.pt](mailto:domino.castellon@domino.pt)

