

Typenbeschreibung

Ezinger LIGNOCEL

Unbehandelte Holzfaserstoffe

Ausgangsstoff

Ausgesuchtes Weichholz

Chemische und physikalische Eigenschaften

Farbe		hellbraun
Struktur		Granulat
Durchschnittl. Partikelgröße / Partikelbereich		4 mm - 6 mm
Trocknungsverlust	max.	14 %
Oxidasche (450 °C, 4 h)	~	10 %
pH-Wert (10 %-ige Suspension)		5,5 - 7,5
Schüttgewicht (in Anlehnung an DIN EN ISO 60)		350 g/L - 500 g/L

Allgemeine Hinweise

Ezinger LIGNOCEL wird als natürliches, staubarmes Einstreu für landwirtschaftliche Nutztiere verwendet.

Wie bei allen natürlichen Produkten können sich geringfügige Abweichungen von den oben aufgeführten Werten ergeben.

Ausgabedatum: 2022/08 / 1 Seite