



- Arbeitsanweisung** **Nr. 9 W** **ALFO-POX Industrie-Versiegelungen, wasserverdünnbar, dampfdiffusionsfähig, geruchsarm, umweltschonend**
- Einsatzgebiete:** Beton-, Zement-, Magnesit- u. Anhydrit-Estriche sowie Hartasphalt in Industrie und Gewerbe mit leichtem bis mittleren Beanspruchungsbereich.  
**Als Decksiegel auf ALFO-POX Beschichtungen**
- Oberfläche:** seidenglänzend/seidenmatt, diffusionsfähig
- Lagerung:** kühl u. trocken, frostfrei ca. 8 Monate  
**Vor Verarbeitung Werkstoff bei +20° C lagern.**
- Eigenschaften:** gute Abriebfestigkeit, widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen. Im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, verdünnte Laugen, schwache Säuren, Mineralöle, Fette,
- Grundierung:** **Nr. 9 W** ALFO-POX bei schwach saugenden Untergründen + 20 - 30 % Wasser Magnesit-, Holzestriche-, restfeuchte Untergründe mit **Nr. 8 W** ALFO-POX Kunststoff. Zement-, Asphaltböden können auch mit **Nr. 11** ALFO-POX Kunststoff grundiert werden.



**Beispiel:**  
**Nr. 9 W Bindemittel 100 gr/ % 4,70 kg**  
**+ Härter + 115 gr/ % 5,30 kg dazumischen**

mit langsam laufendem Rührwerk intensiv mischen, **umtopfen, nochmals mischen** und verarbeiten

- Topfzeit:** **ca. 40 Minuten bei + 20° C**  
 Höhere Temp. verkürzen, niedrigere verlängern die Topfzeit
- Versiegelung:** mit Walze oder Pinsel  
 zu große Schichtdicken vermeiden. Während der Trocknungs- und Erhärtungsphase **für gute Be- und Entlüftung sorgen.**
- Verbrauch:** ca. 200 gr/qm/Anstrich,  
 2. Anstrich innerhalb 24 Stunden ohne Zwischenschliff möglich.  
 Über 24 Std. mit feinem Zwischenschliff
- Temperatur:** bei Verarbeitung Werkstoff u. Untergrund min. +12° C / +30° C.  
 relative Luftfeuchte unter 80%, auf gute Belüftung achten.
- Aushärtung:** nach 1 Tag begehbar, nach 3 Tagen belastbar  
 nach 7 Tagen voll belastbar
- Reinigung:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser, warmem Seifenwasser oder Universalverdünner reinigen.
- Schutzmaßnahmen** Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer ALFO-POX Materialien sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.  
 Gefahrenhinweise u. Sicherheitsratschläge lt. Gebindetext, Sicherheitsdatenblatt und UVV der BG beachten.

**Transport Nr. 8 W + Nr. 9 W Bindemittel + Härter:**

	GGVS/E/ADR	VBF	Entzündlich
Bindemittel	Kl. 9 Ziffer 11 C	entfällt	nein
Härter	entfällt	entfällt	nein