ALFO-POX Barkmann GmbH
Industrieboden-Technik
Wolfhag 2 a
77704 Oberkirch

Tel: 07802 2666
Fax: 07802 3421
mail@alfopox.de
www.alfopox.de

Seit 1965

Kunststoffe

Datenblatt **EpoxId-Harz und Härter 40 Minuten hoch UV-beständig**

Mischungsverhältnis: Harz 2 Teile + Härter 1 Teil
Harz 100 gr + Härter 50 gr.

Gelierungszeit: ca.40 Minuten
Schleifbarkeit. ausgehärtete Oberfläche ist trocken und nass schleifbar.

alles ca. Angaben	**Harz**	**Härter**	**Einheit**
Viskosität	650 - 750	200-260	mPa s bei 25°C
Farbzahl	2	1	(Gardner ISO 4630)
Aspekt	klare Flüssigkeit	klar schwach gelblich	visuell
Dichte	1,13	1,03	g/cm³
Lieferform	flüssig	flüssig	
Flammpunkt	ca. 130	größer 105	°C
Eigengeruch	schwach	ja	
Epoxidequivalent	185 – 200		
H aktiv Equivalent		95	

Filmeigenschaften: Oberfläche: glatt, glänzend
Oberfläche sehr gut bei normal Klima
Oberfläche gut bei 85% Luftfeuchte

Beständigkeiten:

Säuren	gut
Alkalien	sehr gut
Lösungen	gut

Allgemeingültige Regeln bei Verarbeitung von ALFO-POX Materialien
Sicherheitsdatenblätter beachten, liegen der Lieferung bei oder werden per mail zugesendet oder können angefordert werden.

Gefahrenhinweise
Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entehmen. Die einschlägigen Vorschriften, z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.
In nicht ausgehärtetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in die Kanalisation, in Gewässer und in das Erdreich gelangen
Die Sicherheitshinweise sind den jeweiligen Gebinden zu entnehmen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dämpfen und Produktkontakt mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Immer für ausreichende Belüftung sorgen, Hitzestaus vermeiden. Nur soviel Material anmischen wie unter Berücksichtigung der Fläche und Verarbeitungs-temperatur verarbeitet werden kann.

Rechtshinweise
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrläsigkeit zur Last fällt.