



J Norrvange Light Grey Granitkeramik

Bricmate J Norrvange Light Grey er en granitkeramik i en varm lysegrå jordfarve med en mat overflade. Meget naturtro, detaljeret og rig på variation med fossil-lignende og naturlige detaljer. Inspireret af den gotlandske kalksten. Serien omfatter fliser til gulv og væg indendørs og udendørs samt bordplader, der tilpasses efter behov.

| Varenavn | Varenummer | Størrelse (mm) | Tykkelse (mm) | m ² /kasse | stk./kasse | kg/kasse | Netstørrelse (mm) |
|--|------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| J612 NORRVANGE LIGHT GREY | 36710 | 598x1198 | 9 | 0.72 | 1 | 15 | - |
| J66 NORRVANGE LIGHT GREY | 36701 | 598x598 | 9 | 1.08 | 3 | 23 | - |
| J36 NORRVANGE LIGHT GREY | 36702 | 298x598 | 9 | 1.08 | 6 | 23 | - |
| J33 NORRVANGE LIGHT GREY | 367033 | 298x298 | 9 | 0.8 | - | - | - |
| J1515 NORRVANGE LIGHT GREY | 36704 | 148x148 | 9 | 0.52 | 24 | 12 | - |
| J0505 NORRVANGE LIGHT GREY | 36705 | 48x48 | 9 | 0.99 | 11 | 20 | 300x300 |
| | 36706 | 298x73 | 9 | 0,52 | 24 | 10,8 | - |
| J SKIRTING NORRVANGE LIGHT GREY | 36709 | 48x598 | 9 | 0.15 | 5 | 3 | - |
| J CHEVRON NORRVANGE LIGHT GREY LEFT + RIGHT | 36712 | 98x250 | 9 | 0.5 | 20 | 8 | - |

Egenskaber

Frostsikker, vandabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektificeret/kantskåret: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modultilpasset: Ja
Skridtdæmpningsklassificering R-klasse*: R9
Skridtdæmpning ABC-klasse*: A

- **VIGTIGT!** Ved levering – Sørg for, at der udføres en **modtagelseskontrol** med det samme! Kontrollér materialet mht. mængde, model, farve og størrelse osv. Rapportér straks eventuelle afvigelser til din forhandler! Eventuelle transportskader anmeldes til fragtfirmaet.
- Granitkeramik bør monteres med fliseklæb i minimum klasse C2.
- Anbefalet kamstørrelse: 4-10 mm afhængig af pladens størrelse og overflade.
- Fliser med størrelse 30x30 cm og større dobbeltlimes på væggen. Flydende flytfix fliseklæb kan med fordel anvendes på plan gulve.
- Fliser med en størrelse på 30x60 cm eller større bør ikke placeres i halve fuger. Ønskes påklædning anbefales maks ¾ bandage.
- Skæring udføres med en diamantklinge og fliseskærer tilpasset til granitkeramik.
- Hulboring udføres mekanisk med et diamantbor.
- Yderhjørner saves med fordel med diamantfræsere eller slibeskiver.
- Kanter og hjørner kan bearbejdes, afrundes og formes med en diamantslibeskive og polerpude i en vinkelsliber.
- Samling udføres med passende fuger efter forventet belastning og strømrum. Fugefarve vælges med fordel i samme farve som den nuværende flise. Anbefalet fugebredde 2 mm.
- Granitkeramik er industrielt fremstillet af naturlige råmaterialer. Visse farve- og størrelsesvariationer kan forekomme, så tjek og godkend altid materialet før montage. Klager over eventuelle farve- og størrelsesvariationer efter montage godkendes ikke.
- Shade/Tono eller "Brænding" på dansk. Ligesom maling, tekstiler og andre industrifremstillede produkter kan der forekomme en vis nuance- og størrelsesforskel mellem forskellige produktioner. Bricmates kartoner er mærket med Shade/tono-nummer, som du bør gemme. Vær omhyggelig med at opgive disse oplysninger ved suppleringsbestillinger!
- Caliber eller Kaliber angiver den nøjagtige størrelse på pladen eller det såkaldte modulære format
- Fugning udføres med egnet fuger efter forventet belastning og aktuelt rum. Anbefalet fugebredde 2 mm.
- Forslag til fugemaling (OBS! Godkend inden fugning – fuger vælges helst i en farve, som harmonerer med den aktuelle flise):
 - ARDEX - Cement Grey
 - KILLTO - Grey White
 - MAPEI - 133 Sand
 - MIRA - 115
 - SCHÖNOX - Manhattan
 - SOPRO - 18 Sandgrå
 - WEBER - Smoke
 - LIP - Manhattan

Plejeråd

Generel vedligeholdelses- og rengøringsvejledning til Granitkeramik

Grundrengøring / Bygningsrengøring:

Granitkeramik skal rengøres grundigt inden gulvet tages i brug. En grundrensning har til formål at fjerne produktionsrester, cementfilm fra udlægning og fugning samt byggestøv og andet snavs fra konstruktionen. En sådan rensning bør udføres med et surt rensmiddel, klinkerens, som er effektivt mod uorganisk snavs af ovennævnte type.

Bricmate anbefaler "FILA Deterdek" fra Tebo Byggtillbehør. Deterdek er et professionelt syreholdigt rengøringsmiddel specielt udviklet til keramik og effektivt mod uorganisk snavs som kalk og cementfolie osv.

Følg omhyggeligt instruktionerne vedrørende fortynding og fremgangsmåde.

Daglig rengøring:

Til dagligt brug anbefales en mikrofiberklud med vand eller eddike-spray. Kan også bruges på andre overflader med Granitkeramik!

Eddike-spray: Bland 1 dl 24% Eddike og et par dråber opvaskemiddel med 3 dl vand i en sprayflaske.

På større overflader anvendes fortrinsvist en svag alkalisk eller pH-neutral, ikke-filmdannende gulvrens, type "universalrengøring".

Bricmate anbefaler "FILA Cleaner" som er et professionelt pH-neutralt rengøringsmiddel til alle typer hårde gulve, der tåler vand.

Pletfjernelse:

Pletter fra uorganisk snavs som kalkrester etc. samt organisk snavs som fedtpletter fjernes i første omgang efter vejledningen til daglig rengøring. Brug en opvaske- eller skurebørste som hjælp. Såkaldte skureblokke eller skuresvampe kan også gøre det nemmere.

FILA Deterdek og Fila PS87 anbefales mod mere alvorlig uorganisk og organisk snavs.

Følg omhyggeligt instruktionerne vedrørende fortynding og fremgangsmåde.

Eksempel på pletter:

Madpletter, øl/vin, fedt eller skrab fra metal af aluminium (letmetal) fjernes med alkalisk rengøringsmiddel i vand, såsom FILA PS87, universalrens, groft rengøringsmiddel eller natron. Rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader er effektivt mod metalmærker fra knive etc. Skyl altid grundigt bagefter og inden håndtering af fødevarer på fx en køkkenbordplade.

Maskinoliepletter, asfaltpletter, tusch, lim, ridsemærker af gummi eller stearin/paraffin fjernes med organisk opløsningsmiddel som terpentiner, acetone, teknisk sprit eller rensebenzin.

Rustpletter, kalkpletter eller ridsemærker på stål/jern fjernes med surt rengøringsmiddel i vand, såsom FILA Deterdek, eddikesyre/eddikesprit eller citronsyre.

Malerpletter, der er tørret ind, fjernes med et barberblad, eventuelt kombineret med en varmepistol.