

TUOTTEEN KUVAUS

NowoUni Primer on värillinen pohjuste kuitusementtilevyjen ja tiilikattojen pohjamaalaamiseen.

SOVELTUVUUS

Huokoisten tiilikattojen ja kuitusementtilevyjen huoltomaalaukseen soveltuva pohjuste.

KÄYTTÖKOHTEET

Betonitiili, kuitusementtilevy.

TEKNINEN TIETO

Värit:	Musta ja punaruskea
Kuiva-aine pitoisuus tilav. %:	23
Kuiva-aine pitoisuus paino %:	31
Tiheys:	1,1 kg/l riippuen väristä
Teoreettinen Riittoisuus:	5.0 - 7.0 m ² /l kertalevyitys

Kerrospaksaus:

Laskennallinen kerrospaksaus betonikatoille			
Tuote	Laskennallinen riittoisuus	Märkä	Kuiva
NowoUni Primer 1-kerros	5-7 m ² /l	160 µm	35 µm
Kokonaiskerrospaksaus	5-7 m ² /l	160 µm	35 µm

Ohenne:	Vesi, toimitetaan käyttövalmiina
Puhdistus:	Saippua ja vesi
Kiilto (60°):	Puolihihmeä
Kuivumisaika +20°C/ 40-60%	
Pölykuiva (ISO 1517: 1973):	60 min
Pintakuiva (ISO 1517: 1973):	2 tuntia (sateen kestävä)
Päälle maalattavissa:	Noin 2 tuntia (jatkomaalaus esim. NowoRub tai NowoCoat)
Täysin kuiva:	24 tuntia
Käyttöturvallisuus:	Katso käyttöturvatielote



Nämä tekniset tiedot on laadittu pitkän kokemuksemme ja alan viimeisimpien tietojen perusteella. Niiden tarkoituksena on auttaa oikeiden materiaalien valitsemisessä ja niiden oikeassa käytössä. Tekniset tiedot eivät muodosta perustetta takuulle eivätkä ne vapauta vastuusta tarkistaa materiaalit ja niiden soveltuvuus aiotuun käyttötarkoitukseen. Kaikki teknisten tietojen uudet versiot korvaavat edelliset versiot. Päivitetty viimeksi 29.10.2020.

KÄYTTÖOHJE

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi. Maalauustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat olennaisesti kuivumisnopeuteen. Pinnan lämpötila ei saa nousta yli +40°C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym. Ajoita maalauustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista.

Esikäsittele

Alusta: Käsiteltävä alusta tulee olla ehjä ja maalaukselle soveltuva. Rikkinaiset tiilet, levyt, läpiviennit sekä muut kattorakenteet, kuten aluskate pitää korjata tai vaihtaa ennen maalausta.

Puhdistus: Maalattava katto puhdistetaan perusteellisesti painepesulla tai muulla soveltuvalle menetelmällä kattaaltaan. Pesussa tulee saada kaikki lika, rasvat, öljyt ja muu tartuntaa heikentävä tekijät poistettua ennen maalausta. Tiukkaan kiinnittynyttä kasvustoa voidaan tarvittaessa käsitellä NowoClean tuotteella ennalta.

Maalaus

Ennen maalausta tulee huolehtia, että maalattava alusta on täysin kuiva ja puhdas. Varmista tuotteen soveltuvuus ja menekki maalattavaan kohteeseen pienellä koealueen maalauksella. Tarkista, että olosuhteet ovat levitykseen soveltuvat. Varaa tarvittava määrä maalia ja sekoita tuotteet hyvin ennen käyttöä. Kahden eri maali erän sekoittaminen keskenään on suositeltavaa.

Varaa tarvittava määrä pohjustetta ja sekoita tuote hyvin ennen käyttöä (tuotetta ei tule ohentaa). Levitä NowoUni-primer pohjuste soveltuvalle menetelmällä, joko korkeapaineruiskulla, pensselillä tai telalla kattaaltaan käsiteltävälle pinnalle. Tuote levitetään kertalevityksenä käsiteltävälle pinnalle. Tuotetta ei tule ohentaa vedellä. Tuote on kosketuskuiva noin tunnin sisällä ja jatko käsiteltävissä. NowoUni Primer tulee aina päälle maalata NowoCoat tai NowoRub pinnoitteella 72 tunnin sisällä.

Kuivuminen

NowoUni Primer on normaali olosuhteissa (+20 °C ja alle 80% kosteus) nopeasti kuivuva pinnoite. Tuote on kosketuskuiva noin 1 tunnin kuluttua ja päälle maalattavissa sekä sateenkestävä noin 2 tunnin kuluttua. Huomioi, että ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat olennaisesti kuivumisnopeuteen.

Työvälineiden puhdistus

Pese välineet välittömästi vedellä ja saippualla.

Ympäristö ja hävitys

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräily pisteeseen. Tyhjat ja kuivat pakkaukset tulee viedä kierrätykseen tai sekajätteen.

Käyttöturvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote on löydettävissä NowoCoat kotisivuilta <http://nowocoat-kattopinnoitteet.com>

Huomioitavaa

Ennen levitystä alustan tulee olla puhdas ja kuiva. Katto tulee käsitellä NowoClean puhdistusaineella ennen maalausta. Tuote tulee sekoittaa hyvin ennen käyttöä.

Tee aina testi soveltavuudesta pienelle alueelle ennen varsinaista käyttöä.