



## Ficha Técnica

### Sellante Poliuretano RF

Rev. 06/12/2021



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Sellante de poliuretano RF** es un adhesivo sellador mono-componente para casi todo tipo de materiales utilizados en construcción.

Es ideal para juntas de dilatación de poco movimiento. Artefactos sanitarios, pegado de revestimientos, marcos de puertas y ventanas. Pasos de ductos en general, prefabricados, contenedores, paneles de asbesto-cemento, confección de empaquetaduras “in situ”. En hojalatería, en reemplazo de soldadura de estaño. En general, adhesivo multi propósito para trabajos en metal, concreto y madera. Resiste aplicaciones en frío y calor.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta de varios colores
- Olor: Olor bajo
- Peso específico: 1,60 - 1,65 g/ml
- Dureza Shore A: 40 - 50
- Elongación a la rotura: 500 % - 600%
- Recuperación elástica: 75% - 85%
- Formación de piel: 15 - 30 min.
- Temperatura de servicio: - 40°C - 90°C
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 27°C
- Rendimiento: 24 m Lineales

Certificación: GB/T 531.1; GB/T 528; GB/T 13477.10; GB/T 13477.5

#### BENEFICIOS

- Sellador y adhesivo
- Multipropósito: todo tipo de juntas en la construcción, pvc, fibrocementos, maderas, ladrillos, concreto, placas de yeso, vidrio. metales , etc.
- Elástico, Pintable, poco olor y fraguado rápido

Rendimiento Largo de Junta (m)

600 ml	Ancho junta (mm)	Profundidad junta (mm)
6	10	10
2,5 - 3	15	15
1,8	20	17
1,2	25	20
0,8	30	25



## Ficha Técnica

### Sellante Poliuretano RF

Rev. 06/12/2021

#### MODO DE USO

Aplicar Rex Sellante poliuretano RF con Rex pistola de calafateo profesional. El sellado de la junta debe realizarse lento con el fin de llenar totalmente la junta, asegurando que no queden burbujas de aire en el interior. Si los bordes se han cubierto con cinta de enmascarar, quitarla de inmediato tras la aplicación. El sellado es muy difícil de remover una vez seco.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

#### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

#### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

#### FORMATOS DISPONIBLES



**Sellante PU - Gris**  
310 ml  
30209



**Sellante PU - Gris**  
600 ml  
30237



**Sellante PU - Blanco**  
600 ml  
30238



**Sellante PU - Negro**  
600 ml  
30435

#### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.