

Biocalce Silicato Consolidante

Fissativo consolidante corticale naturale certificato, eco-compatibile, a base di puro silicato di potassio stabilizzato in soluzione acquosa, totalmente esente da solventi.

Biocalce Silicato Consolidante è specifico per consolidare e uniformare gli assorbimenti di fondi minerali prima dell'applicazione di cicli decorativi ai silicati; è idoneo anche per consolidare intonaci aderenti al supporto murario, non rivestiti con finiture sintetiche. Naturalmente protetto con olio di pino nel rispetto della norma DIN 18363.



Rating 4

1. Naturalmente traspirante, lascia il muro libero di respirare
2. Agisce come promotore di silicatizzazione
3. Non varia l'aspetto materico delle superfici
4. Specifico per diluire Biocalce Silicato Puro Pittura
5. Ad elevata scorrevolezza, di facile applicazione

- ✓ Pollution Reduced
- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Health Care
- ✓ Low Ecological Impact

Elementi naturali



Silicato di Potassio Puro



Olio di Pino

Campi di applicazione

→ Destinazione d'uso

Biocalce Silicato Consolidante è idoneo per consolidare intonaci nuovi stagionati a base di calce o malta bastarda idraulica, intonaci vecchi ben aderenti al supporto murario, non rivestiti con finiture sintetiche. Biocalce Silicato Consolidante è specifico per diluire Biocalce Silicato Puro Pittura.

Biocalce Silicato Consolidante è particolarmente adatto per ottenere decorazioni di alto pregio estetico nell'Edilizia del Benessere, dove l'origine rigorosamente naturale dei suoi ingredienti assicura il rispetto dei parametri fondamentali di

traspirabilità e permeabilità al vapore acqueo. Biocalce Silicato Consolidante è idoneo in cicli decorativi nel Restauro Storico, dove la scelta di ingredienti della tradizione come il silicato puro di potassio, garantisce interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.

Non utilizzare su pitture sintetiche e rivestimenti plastici. Su superfici e intonaci a base gesso. Su murature soggette ad umidità di risalita capillare senza aver applicato precedentemente intonaci deumidificanti.

Indicazioni d'uso

→ Preparazione dei supporti

Il fondo deve essere pulito con mezzi appropriati per renderlo privo di parti friabili, di polvere e muffe. Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare.

Su superfici con presenza di pitture o rivestimenti decorativi parzialmente degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto.

Il supporto deve essere asciutto al momento dell'applicazione.

Per il trattamento di supporti differenti da quelli menzionati e per chiarimenti sulle tipologie di intervento da effettuare si consiglia di consultare la Guida alla decorazione e preparazione dei supporti di Kerakoll.

→ Preparazione

Miscelare accuratamente prima dell'uso.

→ Applicazione

Consolidamento: applicare una o più mani con pennello avendo cura di stendere il consolidante a mani incrociate ed irregolari, evitando colature. Sovrapplicare dopo 12 ore.

Diluizione: Biocalce Silicato Consolidante può essere diluito fino ad un massimo del 50% in volume, in funzione della porosità del supporto. Biocalce Silicato Consolidante va applicato con temperature comprese tra +8 °C ed i +30 °C e con umidità relativa inferiore all'80%. Teme il gelo.

→ Pulizia

Biocalce Silicato Consolidante è un prodotto naturale, la pulizia degli attrezzi si effettua con sola acqua prima dell'indurimento del prodotto.

Altre indicazioni

→ Le successive decorazioni vanno eseguite ad indurimento totale di Biocalce Silicato Consolidante e comunque non prima delle 12 ore dall'ultimazione dell'applicazione.

→ Data la purezza formulativa di Biocalce Silicato Consolidante e la sua elevata alcalinità, proteggere le superfici attigue durante

l'applicazione. Elementi di arredo urbano e vetri, ceramiche, pietre naturali, cotto e metalli possono essere danneggiati dal contatto con prodotti ai silicati. Eventuali schizzi di prodotto devono essere immediatamente rimossi con acqua pulita.

Certificazioni e marcature



* Émission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Voce di capitolato

*Bioalce Silicato Consolidante è un consolidante corticale promotore di silicizzazione a base di puro silicato di potassio stabilizzato e olio di pino a norma DIN 18363, caratterizzato da un elevato potere di penetrazione per consolidare i fondi prima dell'applicazione dei cicli decorativi ai silicati. A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale, GreenBuilding Rating 3**. Specifico per fondi minerali nell'Edilizia del Benessere e nel Restauro Storico posto sotto tutela dalle Soprintendenze dei Beni Ambientali e Architettonici.*

Resa Bioalce Silicato Consolidante: $\approx 0,2$ l/m² per singola mano.

*** Test eseguiti secondo metodo CSTB, Contaminazione batterica e fungina*

Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

| | |
|---|---|
| Aspetto | liquido neutro |
| Conservazione | ≈ 6 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra |
| Avvertenze | teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore |
| Confezione | taniche 5 e 10 l |
| Temperature limite di applicazione | da +8 °C a +30 °C |
| pH al confezionamento | ≈ 11 |
| Valore limite di U.R. | $\leq 80\%$ |
| Massa volumica (peso specifico) | $\approx 1,1$ kg/l |
| Secco 105 | \approx ca 10% |
| Essiccazione completa a +23 °C e 80% UR | 72 h |
| Resa | $\approx 0,2$ l/m ² per singola mano |

Rilevazione dati a +20 \pm 2 °C di temperatura, 65 \pm 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

Performance**Qualità dell'aria interna (IAQ) ACTIVE - Diluizione inquinanti indoor ***

| | Flusso | Diluizione | |
|---|---------------------------|------------|------------|
| Toluene | 247 µg m ² /h | +65% | metodo JRC |
| Pinene | 297 µg m ² /h | +107% | metodo JRC |
| Formaldeide | 4785 µg m ² /h | +53% | metodo JRC |
| Biossido di Carbonio (CO ₂) | 305 mg m ² /h | +335% | metodo JRC |
| Umidità (Aria Umida) | 42 mg m ² /h | +95% | metodo JRC |

Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

*Test eseguiti secondo metodo JRC – Joint Research Centre – Commissione Europea, Ispra (VA) – per la misura dell'abbattimento delle sostanze inquinanti negli ambienti indoor (Progetto Indoortron). Flusso e velocità rapportati all'intonaco cementizio standard (1,5 cm).

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- operare a temperature comprese tra +8 °C e +30 °C
- verificare che il supporto non sia gelato
- non applicare con forte vento, sole battente, pioggia o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
- proteggere dalla pioggia battente fino alla completa silicatizzazione (fuori pioggia 72 ore a +23 °C continui e con umidità inferiore a 80%)
- non applicare su superfici sporche o incoerenti
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – globalservice@kerakoll.com



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Dicembre 2022 (ref. GBR Data Report – 12.22); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.