

Scheda tecnica

Gyproc Viti per lastre ad alta densità

Gyproc Vite per lastre ad alta densità è una vite autofilettante appositamente studiata per il fissaggio delle lastre ad alta densità sulla struttura metallica.

Per uso interno.



CE EN 14566

Benefici del prodotto

- ✓ Punta affilata auto-forante per forare velocemente lastre ad alta densità e profilati in acciaio con spessore fino a 0,7 mm
- ✓ Filettatura a doppio principio per garantire la massima tenuta meccanica: alta-bassa lungo il corpo della vite e porzione di filetto rovesciato sotto la testa
- ✓ Testa della vite svasata con bordature affilate per incidere la lastra e permettere l'affondamento completo.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Tipologia vite (sigla)	Autofilettante (TUN)		EN 14566
Testa	Svasata piatta (T)		EN 14566
Filettatura	Alta-bassa (U)		EN 14566
Punta	Chiodo affilata (N)		EN 14566

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Caratteristica	Valore	Unità di misura	Normativa
Tipologia di acciaio	Acciaio al carbonio con durezza minima superficiale 55 HRC		
Rivestimento vite	Zincatura elettrolitica al Cr ³⁺ , spessore minimo 5 µm (35 g/m ²)		
Tipologia d'impronta	Phillips n. 2, di profondità minima 3 mm		EN 14566
Classe di resistenza alla corrosione	48		EN 14566
Classe di reazione al fuoco	A1		EN 13501
Velocità di avvitatura (struttura metallica sp. 0,6 mm e avvitatore >2000 gg/min)	<1 secondo		EN 14566
Colore	Argento		

Articoli disponibili

Codice articolo	Prodotto	Lunghezza mm	Diametro mm	Peso scatola kg	Scatole / box	Pz / Scatola
5200771016	Viti per lastre ad alta densità 32 mm	32	4,2	1,92	6	1000
5200770991	Viti per lastre ad alta densità 42 mm	42	4,2	2,53	4	1000
5200773303	Viti per lastre ad alta densità 50 mm	50	4,2	1,57	6	500

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



Gyproc Viti per lastre ad alta densità

Campi d'Impiego

Gyproc Viti per lastre ad alta densità sono utilizzate nei sistemi costruttivi realizzati con lastre di gesso rivestito ad elevata resistenza meccanica come Gyproc Habito Forte, Gyproc Habito Activ'Air®, Gyproc DuraGyp, ecc, per il fissaggio su struttura metallica con spessore fino a 0,7 mm.

Modalità d'uso

Applicare Gyproc Viti per lastre ad alta densità direttamente sulla lastra di gesso rivestito da fissare alla sotto-struttura metallica. Si consiglia di applicare il prodotto con avvitatore elettrico dotato della regolazione della coppia di avvitatura oppure di tipo ad impulsi con coppia massima di 180 Nm. ca.

Ulteriori dettagli sulle modalità d'uso

Stoccaggio: Il materiale deve essere stoccato in locali asciutti, coperti e ventilati, è opportuno effettuare una periodica rotazione del materiale in stock e tenere lo stesso lontano da ogni sostanza corrosiva, sia acida che basica.

Documenti e certificati disponibili

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1 | Fax +39 02 61192900
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

