



QUIMOPROP PP

QUIMOPROP PP è una serie sviluppata per la stampa su superfici di polipropilene (PP) trattato con flammatura o trattamento corona. Ideata soprattutto per recipienti di polipropilene come bottiglie, bidoni, casse di frutta, contenitori, raccoglitori, archivi, etc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura satinata-brillante e setosa al tatto.
- Essiccazione per evaporazione + ossidazione.
- Forma una pellicola di buona aderenza e durezza superficiale.
- Resiste perfettamente a soluzioni diluite di acido acetico, soda, candeggine, olio,
- Colori standard: Tabella Quimóvil, Quadricromia, Argento e Oro (gli ori e gli argenti vengono forniti pronti per l'uso).

CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE



Supporto: Polipropilene trattato.

Altri Supporti: Polistirene, policarbonato, carta e cartoncino

Stampa: Serigrafia. Macchina manuale, semiautomatica e automatica.
Maglia di nylon o poliestere da 70-140 fili/cm.
Emulsione diazo, fotopolimerica o di pellicola.
Racle in poliuretano aventi una durezza 65/75 shore.

Essiccazione: Forno 60°C: da 5 a 10 minuti.
Temperatura ambiente: 5-10 minuti

Rendimento: Maglia HT-PW 120 fili/cm, D filo 31 um.
Per l'azzurro intenso Q16: 44 m2/kg

Diluizione: **SOLVENTE NL (cod.890NL1):** rapido 10/20%
SOLVENTE NP (cod.890NP1): normale 10/20%

Colori Metallizzati: Sono forniti pronti all'uso.

Pulizia: **SOLVENTE PULITORE (cod.890011)**
SOLVENTE FV-100 (cod.89Q001)



NOTA: Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze e sulla nostra esperienza. Poiché non ci è possibile avere il controllo sull'utilizzo pratico che si fa dei nostri prodotti, né su altri fattori che potrebbero influenzare in modo specifico i processi o le applicazioni, il fatto di fornire tali informazioni non esenta l'utilizzatore dalla necessità di effettuare prove mirate prima di impiegare questi prodotti. Non si offre pertanto alcuna garanzia commerciale a copertura dell'efficacia dei nostri prodotti in processi particolari di ogni applicazione.

Via Canale, 300 - 42010 S. Antonino di Casalgrande (RE) Tel. 0536/990330 Fax 0536/823686

