



TAMPOELASTIC

TAMPOELASTIC sono una serie di inchiostri sviluppati per la stampa in tampografia .ll loro utilizzo è appropriato per supporti con caratteristiche speciali dove sono richieste ottime proprietà di elasticità, flessibilità e resistenza come ad esempio :materiali prodotti con elastomeri, neoprene, cloruro di polivinil, polietilene spumoso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Finitura satinato
- Alta velocità di asciugatura
- Alta resistaenza all'acqua
- Eccellente elasticità e flessibilità.
- Colori standard :tabella QUIMOVIL, oro,
- Grado di raffinazione dell' ink inferiore a 7 micron.

CARATTERISTICHE SPECIALI

Considerando la varietà dei prodotti speciali stampabili con il tampoelastic si raccomanda in modo categorico che prima di iniziare qualsiasi produzione testare l'ink per accertarsi che l'aderenza e la tenuta siano ottime. Nel caso l'aderenza e la la tenuta siano solamente accettabili, queste possono essere migliorate con l'aiuto di applicazione di primer precedentemente applicato. Per maggiori informazioni consigliamo di contattare il nostro dipartimento tecnico.

CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'APPLICAZIONE

Supporto Calzature in gomma, cauchous, palle di gomma e PVC.

Polietilene e PVC spumoso

Altri Supporti n.a.

Stampa Tampografia

Essiccazione Temperatura ambiente: 2-5 minuti

Forno 60ºC: 30-60 sec.

Rendimento Da determinare

Diluizione SOLVENTE SP C 890031 essicazione normale 20-30%.

SOLVENTE SL C 890021 essicazione rapida 5-15% SOLVENTE SR C.890041essicazione lenta 5-15%.

Catalizzatore CATALIZZATORE TAMPOCAT N.C.337990

10-20 parti per 100parti di inchiostro

Additivi ausiliari n.a.

Pulizia SOLVENTE LIMPIADOR C.890011

SOLVENTE FV-100 C.89Q001









NOTA: Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze e sulla nostra esperienza. Poiché non ci è possibile avere il controllo sull'utilizzo pratico che si fa dei nostri prodotti, né su altri fattori che potrebbero influenzare in modo specifico i processi o le applicazioni, il fatto di fornire tali informazioni non esenta l'utilizzatore dalla necessità di effettuare prove mirate prima di impiegare questi prodotti. Non si offre pertanto alcuna garanzia commerciale a copertura dell'efficacia dei nostri prodotti in processi particolari di ogni applicazione.

Via Canale, 300 - 42010 S.Antonino di Casalgrande (RE) Tel. 0536/823688 Fax 0536/823686