

Lecomax 130 ELF / 131 ELF / 132 ELF

| | |
|--------------------------------|---|
| Werkstoffart | Lösemittel- und weichmacherfreie sehr gut deckende Innendispersionsfarbe. |
| Farbton | Weiß 130 ELF, Altweiß 131 ELF, Trendweiß 132 ELF |
| Glanzgrad | Stumpfmatt |
| Bindemittelbasis | Acryl-Copolymerdispersion. |
| Eigenschaften | Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, hohe Deckkraft, spannungsarm, gute Haftung. Lange Offenzeit, frei von foggingaktiven Substanzen. geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, guter Verlauf, daher auch für ansatzfreie Oberflächen geeignet. Für ansatzfreie Deckenflächen geeignet. |
| Untergründe | Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Fest haftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen. |
| Anstrichaufbau | 1 x LECOMAX 130/131/132 ELF bis 10 % wasserverdünnt. 1 x LECOMAX 130/131/132 ELF unverdünnt |
| Verarbeitung | Streichen, rollen, spritzen (auch airless). |
| Abtönung | MALECOLAN Volltonfarben 270. |
| Verarbeitungstemperatur | Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund). |
| Verbrauch | ca. 150 - 180 ml/qm pro Anstrich. |
| Trockenzeit | Bei + 20°C am gleichen Tag überstreichbar. |
| Werkzeuge | Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. |
| Inhaltsstoffe | Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |