

LecoSmart 135 ELF

| | |
|--------------------------------|--|
| Werkstoffart | Lösemittel- und weichmacherfreie sehr gut deckende Innendispersionsfarbe. |
| Farbton | Weiß |
| Glanzgrad | Matt |
| Bindemittelbasis | Acryl-Copolymerdispersion. |
| Eigenschaften | Konservierungsmittelfrei, im grauen Recycling-Eimer, nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, hohe Deckkraft, spannungsarm, gute Haftung. Lange Offenzeit, frei von foggingaktiven Substanzen. Geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, guter Verlauf. Auch für sensible Räume einzusetzen. |
| Untergründe | Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flautieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Fest haftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen. |
| Anstrichaufbau | 1 x LECOSMART 135 ELF bis 10 % wasserverdünnt. 1 x LECOSMART 135 ELF unverdünnt. |
| Verarbeitung | Streichen, rollen, spritzen (auch airless). |
| Abtönung | MALECOLAN Volltonfarben 270. Durch klassische Abtönung können Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden. |
| Verarbeitungstemperatur | Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund). |
| Verbrauch | ca. 150 - 180 ml/m ² pro Anstrich. |
| Trockenzeit | Bei + 20°C am gleichen Tag überstreichbar. |
| Werkzeuge | Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. |