

Lecopon 175 ELF

Werkstoffart	Hochabriebfeste Spezialfarbe für stark beanspruchte Oberflächen, z.B. Schulen, Treppenhäuser, Krankenhäuser etc. Besonders für Glasgewebe geeignet.
Farbton	Weiß, Altweiß + Bunttöne über Tönsystem
Glanzgrad	Mittlerer Glanz (Seidenglänzend)
Bindemittelbasis	Copolymere Spezial-Dispersion
Eigenschaften	Emissions- und lösemittelfrei, geruchsneutral, Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 1, schmutzunempfindlich, glanzstabil, haftfest, strapazierfähig, gut zu verarbeiten, leicht zu säubern. Beständig gegen Wasser, Fett, Desinfektionsmittel (z.B. 2,5%ige Sagrotan-Lösung) und verdünnten Chemikalien. Glasgewebe-Oberflächen behalten den Struktur-Charakter.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken Saugfähigkeit des Untergrundes, mit MALECO Grundhärter 300 LF 1:4 mit Wasser verdünnt oder mit MALECO Tiefgrund 310 LF vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Danach grundieren. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse sind unbedingt zu entfernen. Festhaftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x Lecopon 175 ELF Seidenglanz, 15 % wasserverdünnt. 1 x Lecopon 175 ELF Seidenglanz, unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	MALECOLAN Volltonfarben 270.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	Ca. 125 - 180 ml/m ² pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.