

## Malecyl IsoPrimer KAT 610

### Isolier-, Haft- und Grundanstrich in einem

<b>Werkstoffart</b>	Isolierender, wasserbasierter, schnelltrocknender Isolier- und Haftanstrich für Holz, Putz, und zu isolierende Wand- und Deckenflächen für innen und außen. Haftet auch auf Altlacken, Hart-PVC und Fliesen.
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Glanzgrad</b>	Seidenglänzend
<b>Bindemittelbasis</b>	Kationische Spezialdispersion
<b>Eigenschaften</b>	Ausgezeichnet in der Isolierung von durchschlagenden Holzinhaltstoffen, Nikotin-, Wasser-, Wachs-, Rauch- und Fettflecken. Sehr gutes Haftvermögen, hohe Vergilbungsbeständigkeit, hohe Deckkraft, wasserdampfdurchlässig, geruchsarm.
<b>Untergründe</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. <b>Untergründe nicht alkalisch vorreinigen.</b> Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen. Scharfe Kanten rund schleifen. Austretende Holzinhaltstoffe wie Harze und Gallen mit Nitro-Verdünnung auswaschen. Neues und ausgewittertes Weichholz mit Maleco Bläueschutz 700 imprägnieren. Trotz sehr guter Isolierwirkung kann es bei besonders löslichen Holzinhaltstoffen selbst nach 2-maligem Auftrag noch zu Verfärbungen kommen. Maximale Holzfeuchte bei maßhaltigen Holzbauteilen 13%, bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15%. Bei Wasserflecken und Ausblühungen müssen die Stellen gründlich abgebürstet werden. <b>Im Außenbereich, nach Trocknung sofort mit Endanstrich überarbeiten.</b>
<b>Anstrichaufbau</b>	Grundierung: 1-2 x Malecyl ISO Primer KAT 610, unverdünnt. Empfohlener Deckanstrich: Malecyl PU-Gloss 620, Malecyl PU-Satin 630, Lecosan Wetterschutzfarbe 660 oder Träfärg 960.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen. Bei Verwendung der Pinselserie „Premium grey“ werden optimale Verlaufseigenschaften erzielt. Nicht bei praller Sonne und nebligem Wetter verarbeiten. Nur sauberes Werkzeug verwenden, damit keine negativen Isolierwirkungen eingeschleppt werden.
<b>Abtönung</b>	<b>Bis maximal 2% mit Abtönkonzentraten. Keine Volltonfarben und andere Abmischungen, da sonst die gute Isolierwirkung beeinträchtigt wird.</b>
<b>Trockenzeit</b>	Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 6-8 Std. überstreichbar. Niedrigere Objekttemperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trockenzeit.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter + 7° C und über 30° C (Luft und Untergrund).
<b>Verbrauch</b>	ca. 80 - 100 ml/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.
<b>Werkzeuge</b>	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2-Isouthiazol-3on (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.