

SC AGP VECTORIAL TRADE SRL

Str. Dezrobirii, nr. 27, CRAIOVA, DOLJ

C.U.I. RO 7337551, J16/253/1995

Tel/fax: 0351.809.394, Tel. mobil: 0744.895.932

E-mail: office@agpvectorial.ro

FISA TEHNICA

1.Denumirea produsului

ADEZIV DP50

Adeziv ecologic polivinilic-plastifiat, pentru lipituri elastice.

2.Aplicare

- **Adezivul nu se diluează cu apă și nu se amestecă cu alți adezivi !!**
- **Înainte de aplicare omogenizați produsul în ambalajul original(precum și la reluarea aplicării)**
- **Rezervorul mașinii de aplicat și traseele aferente vor conține numai adeziv DP50.**
- Se aplică pe suprafețe curate, lipsite de urme de praf și substanțe antiadezive
- Se aplică pe o singură suprafață (din cele două), preferabil pe cea mai absorbantă
- Aplicarea se face în strat subțire, uniform fie manual fie mecanizat(inclusiv pompe injecție)
- Presarea suprafețelor lipite se face imediat și în mod uniform pt. laminare completă fără cule.
- Uscarea lipiturilor la rece (20°C) durează 10-15 min. (faza închisă)

3.Domenii de utilizare

Adeziv destinat lucrărilor de mare responsabilitate din atelierele și fabricile unde se practică legătoria ca și la lipiturile pentru operații de copertare .

4.Avantaje

- Consumul mediu de adeziv este de 90-100gr./mp suprafață lipită.
- Timpul de uscare scăzut în condiții normale(18-25 gr.C)
- Filmul realizat este foarte aderenț și elastic.
- Nu conține substanțe toxice.

5. Proprietatile adezivului

Valori impuse

• Baza	dispersie PVAc plastifiata
• Aspect	dispersie omogenă fără impurități
• Culoare	albă
• Sistemul de emulsificare	PVAcool.
• Reziduu uscat,%	50±5
• Densitate, g/cm ³ la 20°C	1,05±0,02
• Vâscozitate, mPas(cP) la 20°C - vâscozimetru Brookfield 20rpm	10000-14000
• pH	4-6
• Timp de uscare în fază deschisă la 20°C, minute	20

6.Compoziție

- Dispersie omogena de polivinil acetat si filleri compatibili.

7.Curățirea

Ustensilele și utilajele de aplicare se curăță prin spălare cu apă caldă.

8.Modul de ambalare și depozitare

Ambalarea se face în recipiente din plastic.

Depozitarea se face în recipiente închise etanș la temperaturi cuprinse între 10-35°C.

Înainte de utilizare de pe adeziv se îndepărtează eventuala peliculă formată, se climatizează și se amestecă .

A se feri produsul de îngheț!

9.Termenul de garanție și valabilitate

Termenul de garanție este de 6 luni, în condițiile specificate la punctul 8.

10. Alte recomandări

- **Filmul format nu este toxic . Devine biodegradabil în timp.**
- Produsului nu se aplică nici un simbol cu privire la pericolul chimic, potential.
- Respectarea condițiilor din timpul transportului îi revin transportatorului.

Personalul nostru specializat este disponibil pentru a ajuta cumpărătorii să obțină performanțele optime de la produsele noastre. Recomandările făcute sunt bazate pe teste și informații considerate a fi de încredere. Cu toate acestea, atâta timp cât noi nu avem control asupra condițiilor în care produsele sunt transportate, depozitate sau folosite de către cumpărător, toate recomandările și vânzările sunt făcute sub condiția că noi nu vom fi răspunzători pentru eventualele daune rezultate din folosirea produselor. Responsabilitatea noastră se limitează la înlocuirea produsului care se dovedește a fi necorespunzător. Nici un reprezentant de-al nostru nu are autoritatea sa ignore sau sa modifice aceste premise. În caz de reclamații, păstrați minim 250 ml din produsul cu probleme, pentru contraexpertiză.

