

FISA TEHNICA

COD PRODUS: U 762093

DESCRIEREA PRODUSULUI	Lac offset activat UV SCREEN. Prezinta luciu ridicat, rezistență mare la frecare și flexibilitate potrivita in lucru.Confera un aspect final extrem de fin.
UTILIZARE	Pe toate tipurile de hartie si carton (sau alte materiale, cu testare prealabila)
APLICATII	<ul style="list-style-type: none">• Toate aplicatiile cu SCREEN (150-165T recomandat);• Destinat aplicatiilor cu SCREEN rotativ si flatbed;
VASCOZITATE(DIN 4MM, 25°C)	90-100 sec.
LUCIU (60° GLOSSMETER)	>90
REACTIVITATE	Ridicata
ACOPERIRE	Mare
CANTITATE DE SOLIDE	>98%
GREUTATE SPECIFICA	1,05-1,1g/ml
AMBALARE	Canistra 20/25kg Butoi 200kg IBC 1000kg
PRE LACUIRE	Inainte de utilizare, verificati rezistenta roloilor de lacuire si asigurati-va ca sistemul de lacuire este curat si nu contine alte substante. Efectuati un test inainte de utilizare efectiva.
MASURI DE SIGURANTA	Purtati ochelari de protectie si manusi din cauciuc. Evitati inhalarea vaporilor si contactul direct cu ochii si pielea.
DEPOZITARE	-Termen de utilizare: 6 luni de la data productiei; -Temperatura de pastrare: 5-30°C; -A se pastra in ambalajele originale; -A se feri de inghet, caldura si lumina;
TRANSPORT	A nu se transporta la temperaturi sub 0°C; Nu este periculos ADR;
OBSERVATII	-Amestecati/omogenizati bine inainte de utilizare; -Strat de aplicare recomandat: 5-10g/m ² -Contine benzofenona;

Informatiile din aceasta fisa tehnica sunt conform celor mai bune cunostinte/cercetari/analize ale noastre.Totusi, aceste informatii sunt orientative, cu titlu de reper.Utilizatorul/Cumparatorul trebuie sa verifice si sa decida daca produsul corespunde necesitatilor si cerintelor sale.