

FISA TEHNICA

COD PRODUS: U 331099

DESCRIEREA PRODUSULUI	Lac offset activat UV, cu effect EMBOSSING. Prezinta luciu foarte inalt si aplicare foarte rapida in sistemele UV cu rola.Are o mare rezistenta la frecare si flexibilitate potrivita in lucru. Nu contine silicon si benzofenona. Se poate folosi si prin aplicare drip-off.
UTILIZARE	Pe toate tipurile de hartie si carton (sau alte materiale, cu testare prealabila)
APLICATII	<ul style="list-style-type: none">• Carton, hartie si plastic (cu testare prealabila)• Destinat sistemelor de lacuire conventionala (sisteme cu rola Anilox/2);• Potrivit pentru in-line covers si heat-set web
VASCOZITATE(DIN 4MM, 25°C)	45-55 sec.
LUCIU (60° GLOSSMETER)	>90
REACTIVITATE	Ridicata
ACOPERIRE	Medie/Mare
CANTITATE DE SOLIDE	>98%
GREUTATE SPECIFICA	1,05-1,1g/ml
AMBALARE	Canistra 20/25kg Butoi 200kg IBC 1000kg
PRE LACUIRE	Inainte de utilizare, verificati rezistenta rolor de lacuire si asigurati-va ca sistemul de lacuire este curat si nu contine alte substante. Efectuati un test inainte de utilizare efectiva.
MASURI DE SIGURANTA	Purtati ochelari de protectie si manusi din cauciuc. Evitati inhalarea vaporilor si contactul direct cu ochii si pielea.
DEPOZITARE	-Termen de utilizare: 6 luni de la data productiei; -Temperatura de pastrare: 5-30°C; -A se pastra in ambalajele originale; -A se feri de inghet, caldura si lumina;
TRANSPORT	A nu se transporta la temperaturi sub 0°C; Nu este periculos ADR;
RECOMANDARI	-Amestecati/omogenizati bine inainte de utilizare; -Strat de aplicare recomandat: 2-5g/m ²

Informatiile din aceasta fisa tehnica sunt conform celor mai bune cunostinte/cercetari/analize ale noastre.Totusi, aceste informatii sunt orientative, cu titlu de reper.Utilizatorul/Cumparatorul trebuie sa verifice si sa decida daca produsul corespunde necesitatilor si cerintelor sale.