

# FISA TEHNICA

**COD PRODUS: U 334111-60**

<b>DESCRIEREA PRODUSULUI</b>	Lac offset activat UV. Prezinta luciu ridicat, rezistență mare la frecare și flexibilitate potrivita in lucru.
<b>UTILIZARE</b>	Pe toate tipurile de hartie si carton (sau alte materiale, cu testare prealabila)
<b>APLICATII</b>	- Lac offset destinat aplicatiilor in-line si off-line; - Destinat sistemelor de lacuire conventionala (sisteme cu rola Anilox/2);
<b>VASCOZITATE(DIN 4MM, 25°C)</b>	60-70 sec.
<b>LUCIU (60° GLOSSMETER)</b>	>90
<b>REACTIVITATE</b>	Ridicata
<b>ACOPERIRE</b>	Mare
<b>CANTITATE DE SOLIDE</b>	>98%
<b>GREUTATE SPECIFICA</b>	1,05-1,1g/ml
<b>AMBALARE</b>	Canistra 20/25kg Butoi 200kg IBC 1000kg
<b>PRE LACUIRE</b>	Inainte de utilizare, verificati rezistenta rolor de lacuire si asigurati-va ca sistemul de lacuire este curat si nu contine alte substante. Efectuati un test inainte de utilizare efectiva.
<b>MASURI DE SIGURANTA</b>	Purtati ochelari de protectie si manusi din cauciuc. Evitati inhalarea vaporilor si contactul direct cu ochii si pielea.
<b>DEPOZITARE</b>	-Termen de utilizare: 6 luni de la data productiei; -Temperatura de pastrare: 5-30°C; -A se pastra in ambalajele originale; -A se feri de inghet, caldura si lumina;
<b>TRANSPORT</b>	A nu se transporta la temperaturi sub 0°C; Nu este periculos ADR;
<b>OBSERVATII</b>	-Amestecati/omogenizati bine inainte de utilizare; -Strat de aplicare recomandat: 2-5g/m <sup>2</sup> -Contine benzofenona;

Informatiile din aceasta fisa tehnica sunt conform celor mai bune cunostinte/cercetari/analize ale noastre.Totusi, aceste informatii sunt orientative, cu titlu de reper.Utilizatorul/Cumparatorul trebuie sa verifice si sa decida daca produsul corespunde necesitatilor si cerintelor sale.