

FISA TEHNICA
COD PRODUS: RY6842

ADEZIV PENTRU LIPIRE LA CALD/TERMOCLEI

APLICATII

LIPIRE/BROSARE LUCRARI DIN CARTON SI HARTIE(CARTI, REGISTRE, CAIETE, CATALOAGE, AGENDE)

Aspect

Sfere alb-lptos

CARACTERISTICI

Putere mare de lipire, timp scurt de uscare, flexibilitate mare.

Vascozitate Brookfield (ASTM D3236)

Aprox. 4500 mPa.s @ 180 °C

Aprox. 5000 mPa.s @ 170 °C

Aprox. 5500 mPa.s @ 160 °C

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. In cuva masinii de brosat;
2. Temperatura de lucru: 160-180 °C.
3. Vascozitatea poate fi modificata prin schimbarea temperaturii de lucru.
4. A nu se amesteca cu alte tipuri de adezivi..
5. Capacul cuvei masinii de brosat trebuie montat.

Continut de solide:

100%

R&B Temperatura de topire (ASTM E28)

Aprox. 75 °C

DEPOZITARE Adezivul se poate depozita pe o perioada de 12 luni, intr-un loc curat si uscat, la o temperature in jurul a 25 °C, in ambalajul original. Temperatura de depozitare nu trebuie sa depaseasca 35 °C.

Gardener Color

Aprox. 1.0

CURATAREA CUVEI MASINII DE BROSAT Ulei mineral sau parafina.

Ambalare

25kg/sac

MASURI DE SIGURANTA Fisa de siguranta trebuie citita cu atentie pentru o manipulare corecta. A se purta manusi si ochelari de protectie in contact cu adezivul topit.