

Descripción

Disolvente especial para productos epoxy.
La pintura Hempel se produce y suministra de forma que la dilución no suele ser necesaria ya que la pintura se suministra mezclada.
No obstante, en aquellos casos en los que va a ser aplicada a una capa de espesor muy fina (por ejemplo como selladora) o si la pintura se ha vuelto muy fina, por ejemplo, en agua fría, HEMPEL THINNER indicado en la hoja técnica puede ser añadido para obtener una consistencia adecuada para la aplicación. Como norma general, la dilución debería mantenerse a un mínimo ya que la calidad de la pintura disminuiría en caso de aplicar demasiada dilución. No obstante, si la aplicación va a ser realizada a altas temperaturas (aire y/o acero), la dilución puede estar por encima de los límites mencionados en las hojas técnicas excepcionalmente y ser necesaria con la finalidad de evitar la formación pobre de película.
HEMPEL'S THINNER está diseñada para ofrecer el mejor resultado en referencia a brochabilidad, propiedades de pistola, etc.
En algunos casos ordinarios los disolventes pueden sustituirse. Como estos productos están fuera de nuestro control, desatendemos cualquier responsabilidad en los resultados.
En cada caso la respectiva hoja técnica y -cuando esté disponible- la INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN puede ser consultada. En relación al uso de THINNERS para la limpieza de herramientas, ver OBSERVACIONES.

Uso recomendado:

08450 (23°C/73°F)

Uso general de disolvente para HEMPADUR.

Disponibilidad:

Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmación

DATOS TÉCNICOS:

Colores 00000/ Incoloro.
Punto de inflamación 25 °C [77 °F]
Peso específico 0.9 kg/ltr [7.2 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COV: 857 g/l [7.1 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje: 3 años desde el momento de fabricación.

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:**Seguridad:**

Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

OBSERVACIONES:

Las herramientas pueden ser limpiadas con el disolvente usado para el producto. For cleaning of tools which have been used for HEMPADUR products, HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 is recommended. Do not use it for thinning, nor for cleaning after use of polyurethane products, HEMPATHEANes.

Nota:**Hempel's Thinner 08450 Es únicamente para uso profesional.****EDITADA POR:**

HEMPEL A/S

084500000