



HEMPEL'S PROFAIR 35290

35290: BASE 35299: CURING AGENT 98290

Description:	Masilla ligera de relleno epoxi de dos componentes. Fácilmente lijable, con una excelente adherencia y resistente al agua cuando está completamente curada. Puede aplicarse en grandes espesores de película -hasta 25 mm- sobre superficies verticales sin provocar descolgamientos.
Uso recomendado:	Masilla ligera para acero, aluminio, fibra de vidrio y madera.
Disponibilidad	sujeto a acuerdo especial
DATOS TÉCNICOS:	
Colores	30540/ Azul.
Acabado	semi brillante
Volumen de sólidos, %:	>99 ± 1
Rendimiento teórico:	1 m ² /l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm / 40 mils
Punto de inflamación	Ninguno.
Peso específico	0.8 kg/ltr [6.5 lb/gal EE. UU.]
Seco al tacto	12 aprox. hora(s) 20°C (ISO 1517)
Curado completo	7 día(s) a 20°C 14 día(s) a 10°C
Contenido en COVs:	10 g/l [0.1 lb/gal EE. UU.]
Estabilidad de almacenaje	1.5 año (25 °C) desde la fecha de producción. En función de las condiciones de almacenamiento, puede ser necesaria agitación mecánica antes de la utilización.

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Versión, producto mezclado:	35290
relación de mezcla	BASE 35299: CURING AGENT 98290 1:1 en volumen
Método de aplicación:	Llana, paleta o listón
Diluyente (vol. máx.):	No diluir
Vida de la mezcla:	1 hora(s) 20°C
Limpieza de utensilios:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610 o HEMPEL'S THINNER 08451
Espesor de película indicado, seco	Según lo requiera
Espesor de película indicado, húmedo	Según lo requiera
Intervalo de repintado, min	De acuerdo con la especificación.
Intervalo de repintado, max.	De acuerdo con la especificación.
Seguridad:	Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

Observaciones

Nota: **HEMPEL'S PROFAIR 35290 La información proporcionada en la ficha técnica del producto está pensada para un uso comercial.**

EDITADA POR:

HEMPEL A/S

3529030540

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

HEMPEL