



DEPORTIVA



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica formulada para el pintado de suelos que presenten un buen nivel de porosidad con una elevada resistencia al roce, como son los frontones, pistas de tenis, canchas deportivas.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a los cambios atmosféricos e inclemencias del tiempo.
- ✓ Gran estabilidad, larga duración y resistencia a la abrasión.
- ✓ Facilidad de aplicación.
- ✓ Acabado mate sedoso.
- ✓ Antideslizante.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente indicado por su gran resistencia a la abrasión para pavimentos deportivos, así como aglomerados asfálticos y para el pintado de fachadas donde se exija una máxima resistencia

PRESENTACIÓN

Colores en Gris, Rojo, Blanco, Verde y Azul.

Acabado Mate sedoso.

Formatos de 4 L y 15 L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición Vehículo fijo Resinas de copolimeros acrílicos.

Pigmentos Minerales y orgánicos.

Disolvente Agua.

Densidad 1,45 ± 0.02 Kg./L.

Rendimiento 10 - 12m²/Lt. (Depende de la absorción de la superficie).

Secado

Al tacto	1 hora.
Total	6-8 horas.
Repintado	A partir de 24 horas a 20 °C.

APLICACIÓN

Capas 2 capas.

Espesor recomendado 25-30 micras secas por capa.

Dilución 20-30 % la primera mano, 10-20 % la segunda mano, con pistola diluir hasta un óptima viscosidad.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, y pistola.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones salinas. Cuando se trata de pintar pavimentos deportivos y a base de asfalto, su aplicación se recomienda a pistola, al objeto de no taponar el drenaje del pavimento y disminuir el consumo innecesario.

En paredes y muros puede aplicarse a brocha o rodillo.

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, procurando en la nueva aplicación no depositar una capa excesiva que dificulte el drenaje.

CONSERVACIÓN

Fácil de homogeneizar, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com