



## Pinlux. Esmalte sintético.



### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético de acabado brillante con poliuretano y buena resistencia del color. Posee gran resistencia al exterior.

### VENTAJAS

- . Buena retención de color y brillo.
- . El blanco y los colores claros son resistentes al amarilleamiento.
- . Muy buena brochabilidad.
- . Excelente poder cubriente.
- . Muy buen poder de nivelación.
- . Muy flexible a las contracciones y dilataciones naturales del soporte.
- . Buena resistencia química y a la intemperie.

### USOS RECOMENDADOS

Esmalte de acabado brillante en sistemas sintéticos para interiores y exteriores sobre acero, madera y otros sustratos convenientemente preparados, sellados e imprimados, cuando se desean unas prestaciones altamente decorativas.

### PRESENTACIÓN

Colores en: Blanco y negro con acabado mate y satinado, y según carta de colores en brillante. Acabado Mate, Satinado y Brillante.  
Formatos de 0.375, 0.75 y 4 L.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Composición** Vehículo fijo Resinas alquídicas.  
Pigmentos Seleccionados con gran solidez a la luz.  
Disolvente Mezcla de hidrocarburos.

---

**Densidad** 1,05 ± 0.02 Kg./L. ( dependiendo del color)

---

**V. Sólidos** 65-70% según color.

---

**Rendimiento** 10 – 12 m<sup>2</sup>/Lt, a una mano.

---

**Secado** Al tacto 2 horas  
Total 6 horas  
Repintado Mínimo a las 24 horas.

---

## APLICACIÓN

**Capas** 2 capa

---

**Espesor recomendado** 30-35 micras secas por capa.

---

**Dilución** 5 % máximo, con disolvente para esmaltes sintéticos.

---

**Temp. de aplicación** Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

---

**Útiles de aplicación** Equipo de proyección aero-gráfico, brocha , rodillo, etc.  
Agitar convenientemente antes de su aplicación.

## TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Deben ser preparadas según el material a recubrir.

Madera y yeso: Aplicar una mano de selladora.

Hierro: Imprimir con una mano de Imprimación ferroprotectora.

Galvanizado: Imprimir con una mano de pinafix al disolvente o al agua.

PVC y plásticos: Proceder con un suave lijado e imprimir con pinafix al disolvente.

## CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

**SEGURIDAD**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.



Pinturas Ayelenses s.l.  
P.I. San José, s/n / 46812  
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain  
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01  
pinturaspinay.com  
info@pinturaspinay.com