**DESCRIPCIÓN:**

Slurry cementoso polimérico, monocomponente, con una extraordinaria capacidad de impermeabilidad y manejabilidad, que al aplicarse como primario protector sobre elementos metálicos y de fierro (acero de refuerzo), los protege contra el ataque y desgaste por contacto con humedad, inhibiendo así la oxidación en los mismos. Complemento ideal para sistemas de reparación de concreto con **CONCREPATCH**, **CONCRETEX**, **AUTOPATCH** o **GROUTEX N.M.** **CONCREPATCH SLURRY** ha sido especialmente diseñado para aplicarse sobre varillas, acero de refuerzo, moños, pernos, placas existentes en elementos de concreto por repararse o rellenarse.

**VENTAJAS:**

- a) Óptima adherencia al metal
- b) Excelente resistencia a la corrosión, a la oxidación y la alcalinidad
- c) Protege al acero y placas metálicas de la corrosión, permitiendo la colocación de morteros de reparación
- d) Resistencia a la penetración de cloruros y dióxido de carbono
- e) No es toxico, no contamina, no desprende gases durante su aplicación
- f) Ofrece excelente moldeabilidad al aplicarse con brocha
- g) Permite la aplicación del material sin secar tan rápido
- h) No es necesario humedecer la superficie, a menos que el sustrato tenga una temperatura elevada
- i) No requiere de curado
- j) Muy buen rendimiento respecto a productos similares, disminuye mermas durante la aplicación
- k) Muy versátil al instalarse
- l) Muy recomendado para aplicaciones en sustratos subterráneos

**USOS:**

Se recomienda **CONCREPATCH SLURRY** ampliamente para proteger de la corrosión en el acero de refuerzo para concreto, protegiendo varillas y todo tipo de elementos metálicos. Como promotor de adherencia entre armado y restauración, en superficies donde se vayan a aplicar morteros de reparación como **CONCRETEX**, **CONCREPATCH**, **AUTOPATCH** o **GROUTEX N.M.** También puede utilizarse como primario de adhesión entre concreto nuevo y viejo por su extraordinario anclaje a sustratos preparados.

**PRESENTACIONES:** Cubeta 10 kg (Con 2 bolsas de 5 kg c/u).

**COLORES:** Gris

**REFERENCIAS TÉCNICAS:**

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)


PRUEBA	RESULTADO
Apariencia	Polvo Gris
Peso específico (kg / lt)	1.200 a 1.400 kg / lt
Hidratación (%)	24 al 26 %
Apariencia de hidratación	Mezcla fluida
Fraguado inicial	60 min a 23°C
Espesor mínimo de aplicación	1 mm
Tiempos abiertos de mezcla a 23°C	20 min
Aplicación	Con brocha

# CONCREPATCH SLURRY

SLURRY ANTICORROSIVO PARA ACERO DE REFUERZO

Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS  
Y RESTAURADORES



**PREPARACIÓN DEL MATERIAL:** Mezcle de 1.2 a 1.3 lts de agua por cada 5 kg de **CONCREPATCH SLURRY**, hasta obtener una mezcla de consistencia homogénea y sin grumos.

**RENDIMIENTO APROXIMADO:** 10 m lineales / 1 kg en varilla de ½”  
Datos aproximados obtenidos de pruebas realizadas en el laboratorio. Se pueden realizar pruebas en campo para saber su rendimiento real, que dependerá de las condiciones climáticas, aplicación y condiciones de la superficie.

**SISTEMA MÍNIMO:** 1 a 2 capas (según irregularidades en el área de trabajo y densidad del armado)

**APLICACIÓN:**

1. Asegúrese que las varillas, estructuras o armazones metálicas estén debidamente limpios, en caso necesario utilizar algún abrasivo para su limpieza, y enjuague con abundante agua.
2. La superficie debe estar limpia, libre de capas sueltas, de polvo, de aceite y óxido.
3. Humedecer la superficie y aplicar con brocha la primer capa cubriendo toda la superficie a tratar.
4. Deje secar 1-2 hrs antes de proceder a aplicar la segunda mano.
5. Si se utiliza como primario de adhesión entre concreto nuevo y viejo, debe aplicar el mortero de reparación inmediatamente de aplicado el slurry sobre toda la superficie, antes de que seque al tacto el **CONCREPATCH SLURRY**. Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con **SELLORETEX**, y en caso de no existir, crearlas para absorber las vibraciones y asentamientos del piso.

**ALMACENAMIENTO:** 12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

**CUIDADOS ESPECIALES:**

- a) No agregar más agua de la recomendada a la mezcla, para garantizar su eficiencia.
- b) No mezcle con cemento o algún material diferente.
- c) Cuando realice limpieza de la superficie metálica, de forma inmediata aplique **CONCREPATCH SLURRY** para garantizar que no se genere nuevamente la oxidación.
- d) Hidrate solo el material que va a utilizar para evitar desperdicios, cierre bien el saco en caso de que le quede algún sobrante. Procure no dejar sacos incompletos.

**GARANTIA DE CALIDAD:** **RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.** extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®)** empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.

Distribuidor Autorizado.



**RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.**

Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México  
Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097 [ventas@retex.com.mx](mailto:ventas@retex.com.mx)

[www.retex.com.mx](http://www.retex.com.mx) facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados Youtube:Retex Impermeabilizantes LinkedIn: RETEX Recubrimientos Texturizados