

## FICHA TÉCNICA

THERMOTEK®

### CEMENTO ASFÁLTICO WET & DRY

Cemento plástico asfáltico para resanar grietas, detalles, tornillería y puntos críticos, puede aplicarse sobre superficies húmedas y secas.

#### DESCRIPCIÓN

THERMOTEK® CEMENTO ASFALTICO es un resanador, asfáltico, de consistencia pastosa, elaborado a base bitúmenes, aceites plastificantes, cargas minerales, fibras de refuerzo y solventes de rápida evaporación. Que al ser aplicados forman un sello con excelentes propiedades de adherencia y elasticidad. Permite su aplicación sobre superficies húmedas y secas.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACION	METODO
Consistencia	Pastosa	interno
Color	Negro	interno
Olor	Solvente	interno
Toxicidad	Toxico por inhalación e ingestión	*****
Sólidos en peso %	90 +- 2.0	ASTM D-1644
Penetración 25°C, 1/10 mm	270 - 300	ASTM D-217
Punto de Inflamación, °C	45	ASTM D-92
Flexibilidad	No Agrieta	ASTM D-2939
Secado al Tacto 25°C, min.	60	Interno

#### USOS

- Para sellar, rellenar, obturar, calafatear y emboquillar juntas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción aun con humedad presente sobre la superficie.
- Puede usarse como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica.
- Para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas, elementos prefabricados, entre otros.
- También se puede emplear como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibro-cemento, etc.
- Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos u otros elementos, bajantes pluviales y todas aquellas uniones y áreas críticas de la superficie a impermeabilizar.

#### HERRAMIENTA:

Pistola de calafateo, espátula y navaja.

#### METODO DE APLICACIÓN

El producto se aplica sin diluir con una espátula, y pistola de calafateo, en superficies donde exista humedad.



CEMENTO ASFÁLTICO

#### VENTAJAS

- Mantiene sus propiedades de adherencia y elasticidad por largo tiempo en interiores o exteriores, sobre superficies secas o húmedas.
- No escurre en aplicaciones de pendientes pronunciadas, ni se cuelga por calor.
- Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción.
- Es sumamente económico, fácil de aplicar y de larga duración.
- Adhiere sobre todo tipo de superficies, secas o mojadas.

## CONTACTO

01 800 87 46737 | [info@thermotek.com.mx](mailto:info@thermotek.com.mx) | [www.grupothermotek.com](http://www.grupothermotek.com)

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA C.P. 64650 MONTERREY, N.L.

## FICHA TÉCNICA

THERMOTEK®

### **CEMENTO ASFÁLTICO WET & DRY**

Cemento plástico asfáltico para resanar grietas, detalles, tornillería y puntos críticos, puede aplicarse sobre superficies húmedas y secas.

#### **RECOMENDACIONES**

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 10°C ni mayores de 45°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- Es indispensable para la duración del producto que este sea cubierto con pintura de aluminio ó gravilla.

#### **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel. Salpicaduras en la piel se retiran con un poco de nafta y diesel o aguarrás. Si persisten las molestias acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad

#### **ALMACENAMIENTO**

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05 °C e inferior a 45 °C

No estibe más de seis cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

#### **PRESENCACIÓN**

Galón de 3.8 litros y Caja con 12 cartuchos de 300 mL.

#### **RENDIMIENTO**

Es variable, dependiendo del espesor de la grieta a tratar, o bien de los elementos a proteger.

Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra. Para hacer válida esta garantía el producto debe de adquirirse dentro de los 12 meses establecidos en la vida útil de anaquel con respecto a la fecha de fabricación. Así mismo esta garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido aplicado como se indica en este envase y/o ficha técnica. La garantía no es válida en situaciones fuera de control de Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. como: fallas en los sustratos, condiciones de preparación de la superficie, forma de aplicación, incendios o cualquier desastre natural (huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no funciona adecuadamente durante este período, Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. proveerá al usuario, con recibo original de compra, la cantidad de producto indicado según tabla de amortización de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. siendo responsable el usuario del traslado, flete y aplicación del producto; no se incluyen materiales secundarios. Para mayor información dirjase a Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. con domicilio en Aarón Sáenz 1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 64650, Tel. 01 800 87 IMPER (46737).



## CONTACTO

01 800 87 46737 | [info@thermotek.com.mx](mailto:info@thermotek.com.mx) | [www.grupothermotek.com](http://www.grupothermotek.com)

AARON SAENZ 1902 COL. SANTA MARIA C.P. 64650 MONTERREY, N.L.