



ACRITERM® 3 AÑOS

Impermeabilizante

Acuario®
pinturas



Poderosa resistencia a rayos ultravioleta



Máxima protección de agentes naturales como lluvia, calor, filtraciones y humedad



Baja notablemente la temperatura interior

FICHA TÉCNICA

GRUPO: IMPERMEABILIZANTES

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ACRITERM® 3 AÑOS

2.- DESCRIPCIÓN

ACRITERM® 3 AÑOS es un impermeabilizante elastomérico, fabricado a base de resinas estiren-acrílicas y materias primas de la más alta calidad, perfectamente formuladas para la máxima protección de azoteas de concreto, láminas de asbesto, cemento, madera entre otras, con una garantía de 3 años de duración.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Esta diseñado para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies impermeabilizadas con anterioridad. Es un recubrimiento impermeable y dispersor del calor sobre lozas y muros destacando por su alta resistencia a los álcalis y rayos ultravioletas. Posee un buen balance entre tensión y elongación, que le permite tener una buena capacidad de recuperación aún siendo sometido a una deformación del 100%. Tiene una baja absorción de agua.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES:

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña, en caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

En caso de haber impermeabilizante asfáltico se recomienda la remoción total de este.

Se debe tener especial atención en las pendientes y salidas pluviales con la finalidad de evitar encharcamientos pronunciados.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO.

Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, especialmente con problemas de salitre se recomienda aplicar un tratamiento de ácido muriático (3 partes de agua x 1 de ácido), aplicar hasta no observar reacción, enjuagar y dejar secar perfectamente.

Posterior a esto aplicar el impermeabilizante ACRITERM® 3 AÑOS diluyendo en proporción de 5 a 7 partes de agua limpia por 1 de ACRITERM® 3 AÑOS con la finalidad de obtener un sellado, dando un tiempo de secado mínimo de 2 horas antes de aplicar el impermeabilizante ACRITERM® 3 AÑOS sin dilución.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD.

En sustratos que presenten impermeabilizaciones anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible impermeabilizar o será necesario eliminar la capa de impermeabilizante viejo o deteriorado y así evitar falsas adherencias del nuevo impermeabilizante con el sustrato.

5.- APLICACIÓN

PRIMERA MANO

El impermeabilizante ACRITERM® 3 AÑOS deberá aplicarse SIN DILUIR mediante rodillo o cepillo de raíz, asegurándose de hacer una aplicación uniforme, esta primer mano deberá aplicarse en un sentido paralelo a una de las paredes y opcionalmente se puede aplicar sobre esta primer mano, la membrana de refuerzo, asegurándose de no dejar bolsos o pliegues, así como hacer empalmes de 10 cm. Entrecada unión de la membrana, dejar secar de 3 a 4 horas.

SEGUNDA MANO

Debe aplicarse en sentido perpendicular a la primera, con la finalidad de entrecruzar las capas y obtener un mejor desempeño.

6.- LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie todos los implementos usados para impermeabilizar, utilizando agua y detergente común

7.- ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

En caso de envases abiertos, agregue un poco de agua en la superficie y cierre herméticamente para evitar que el producto se seque.

8.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En casos de ingestión accidental, acudir al médico. No se provoque el vómito.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

GALÓN 4L
CUBETA 19L
TAMBOR 200L

pinturasacuaria.com

Asesoría técnica
CDMX y Área Metropolitana Tel.: 53212500
Interior de la República sin costo 0180050433500