

## AZOCOL<sup>®</sup> S 305 FL

### **Lösemittelbeständige Dual-cure Diazo-Kopierschicht, speziell zum Einsatz für den Druck feinsten Raster, Schriften und Zeichnungen**

AZOCOL S 305 FL wird zur Herstellung qualitativ hochwertiger, lösemittelbeständiger Siebdruckformen verwendet. Aufgrund des exzellenten Auflösungsvermögens und der hervorragenden Maschenüberquerung ist AZOCOL S 305 FL ideal für den Druck feinsten Raster, Schriften und Zeichnungen. AZOCOL S 305 FL bringt ein Optimum an Kopierqualität sowohl auf Stahl- als auch auf Polyester-Geweben. Dabei ist zu beachten, dass das hohe Auflösungsvermögen für Anwendungen bis zu Schablonenaufbaudicken von etwa 10-12 µm gegeben ist, darüber hinaus wird die Belichtungszeit merklich länger, und es ist mit Abstrichen beim Auflösungsvermögen zu rechnen.

**SENSIBILISIEREN** DIAZO NR. 7

**ENTFETTEN** Das auf korrekte Spannung kontrollierte Siebgewebe sollte zur Erzielung reproduzierbarer Beschichtungsergebnisse direkt vor dem Beschichten gereinigt und entfettet werden. Hierzu eignen sich manuelle Entfetter des PREGAN-Programms oder KIWOCLEAN-Entfetterkonzentrate für automatische Anlagen (siehe separate technische Informationen). Nach gründlichem Ausspülen mit Wasser und Trocknung sind die Drucksiebe beschichtungsbereit.

**BESCHICHTEN** AZOCOL S 305 FL kann maschinell oder manuell beschichtet werden. Vorteilhaft ist der Einsatz eines Beschichtungsautomaten, da so immer reproduzierbare Schablonenaufbaudicken erzielt werden. Beim manuellen Beschichten ist darauf zu achten, dass zunächst die Maschen von der Druckform-Unterseite (Druckseite) her gefüllt werden (in der Regel 2-3 Beschichtungen), erst dann beginnt der Schichtaufbau von der Druckform-Oberseite (Rakelseite) - in Abhängigkeit von der Druckaufgabe.

**TROCKNEN** Um höchste Beständigkeiten der Siebdruckschablone zu erreichen, müssen die beschichteten Drucksiebe vor der Belichtung gut getrocknet werden. Dies geschieht vorteilhaft in einem staubfreien Trockenschrank mit Frischluftzufuhr bei Temperaturen zwischen 35-40 °C.

**BELICHTEN** Die Erzeugung der Siebdruckform erfolgt durch UV-Licht-Härtung der nicht druckenden Schablonenteile. Es ist blau-aktinisches Licht im Wellenlängenbereich von 350-400 nm erforderlich; besonders geeignete Belichtungsquellen sind Metallhalogenidlampen.

Aufgrund der Vielzahl der Einflussgrößen auf die Belichtungszeit können Absolutwerte nicht angegeben werden; optimale Kopierergebnisse sind nur durch Eigenversuche (Stufenbelichtung) möglich. Die Belichtungszeit ist für höchste Beständigkeiten so zu wählen, dass die maximale Zeit verwendet wird, bei der feinste Details noch gut aufgelöst sind. Sollen extrem feine Details aufgelöst werden, ist es vorteilhaft, die Bestrahlungsleistung zu reduzieren, z. B. eine 5000 W Metallhalogenidlampe auf halbe Leistung (2500 W) einzustellen.

Orientierungswerte:

Lichtquelle: 5000 Watt Metallhalogenidlampe im Abstand von ca. 1 m; Beschichtung von Hand (H) zunächst von der Druck-, dann von der Rakelseite [1D/1R (H)], maschinelle Beschichtung: MA.

Siebdruckgewebe	Beschichtungsabfolge*	Schablonenaufbaudicke	Mittlere Belichtungszeit
120-34 Y	1D/1R (H)	ca. $6 \pm 1 \mu\text{m}$	ca. 80-130 s
150-31 Y	1D/1R (H)	ca. $4 \pm 1 \mu\text{m}$	ca. 70-120 s
SD 45/18 (400 mesh Stahl)	1D/1R (H)	ca. $4 \pm 1 \mu\text{m}$	ca. 50-80 s
SD 40/23	1D-1R (MA)	ca. $3 \pm 1 \mu\text{m}$	ca. 40-70 s

\* D: Beschichtung von Druckseite, R: Beschichtung von Rakelseite, /: folgende Beschichtung

**NACHBELICHTEN**

Die Auflagenfestigkeit kann durch Nachbelichtung der Druckform-Oberseite deutlich gesteigert werden; Orientierungswert bei einer 5000 Watt Metallhalogenidlampe, Abstand 1 m: ca. 5 Minuten.

**RETUSCHIEREN/  
RANDABDECKEN**

Es können lösemittelbeständige Produkte des KIWOFILLER-Programms eingesetzt werden, die KIWO-Anwendungstechnik bzw. Ihr Fachhändler wird Sie gerne beraten.

**ENTSCHICHTEN**

AZOCOL S 305 FL-Druckformen sind in aller Regel mit PREGASOL-Produkten gut entschichtbar. Die KIWO-Anwendungstechnik berät Sie gerne bei der Produktauswahl.

Sollten nach dem Entschichten noch Verunreinigungen aus Kopierschicht oder Druckmedium am Gewebe haften, so können diese in der Regel mit einem PREGAN-Nachreiniger entfernt werden. Lassen Sie sich hierzu bitte von Ihrem Fachhändler bzw. der KIWO-Anwendungstechnik beraten.

**HINWEIS**

Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer Siebdruckschablone von sehr vielen Parametern beeinflusst wird, z. B. der Siebart, der Beschichtungs-technik, der Trocknung, der Belichtungszeit usw. Des Weiteren kommen in der Praxis eine Vielzahl von Druckmedien und Druckmaschinen zum Einsatz, die nicht alle in Vorprüfungen einbezogen werden können. Machen Sie daher bitte von unserem Angebot Gebrauch, mit Kopierschichtmustern die Eignung unserer Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu prüfen, da wir nur Verantwortung für eine gleichmäßige Qualität unter unseren Arbeitsbedingungen übernehmen können.

**FARBE**

Unsensibilisiert: Blau  
Sensibilisiert: Grün

**VISKOSITÄT**

Ca. 9000 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D = 100 s<sup>-1</sup>, 23 °C)

**GEFAHRENHINWEISE/  
UMWELTSCHUTZ**

Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

**LAGERUNG**

Unsensibilisiert: 1 Jahr (bei 20-25 °C)

Vor Frost und Temperaturen über +30 °C schützen.

Sensibilisiert: ca. 7 - 10 Tage bei 20-25 °C (für höchste Qualität)

Auf Vorrat beschichtete Drucksiebe: mind. 1 Monat bei 20-25 °C und absoluter Dunkelheit

Bei längerer Lagerung von vorbeschichteten Drucksieben kann das Kopiermaterial wieder Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen, daher ist nochmaliges Trocknen vor dem Belichten ratsam.