

Master Invisible 2K Lacquer ist ein hochwertiger ultramatter Fußbodenlacken auf Wasserbasis, der dem Holz ein rohes, unbehandeltes Aussehen verleiht. Der Lack basiert auf einem Polyurethan-Binder, welcher die Oberfläche optisch und haptisch wie frisch geschliffen erscheinen lässt. Der Härter ist isocyanatfrei. Die dänische Raumklimakennzeichnung des Lacks garantiert Ihnen nur minimale Geruchsbelastung der Raumluft.

- **2-Komponentenlack**
- **Einzigartig unbehandeltes Aussehen**
- **Verleiht dem Holz ein seidiges, atmungsfähiges, flexibles und selbstmattierendes Finish**
- **Ultramatter Glanzgrad**
- **Ergibt ein einzigartig unsichtbares, unbehandeltes Erscheinungsbild**



Anwendungsbereich

Zum Lackieren unbehandelter, neuer oder frisch geschliffener Oberflächen heller Holzarten.

Arbeitsbeschreibung

Vorbereitung	<p>Wichtig: Sowohl Holz als auch Lack müssen eine Temperatur von mindestens 15°C, besser aber um 20°C, sowie eine umgebende Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Der Raum sollte wegen der Trocknungszeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Der letzte Schliff bis auf das rohe Holz hat mit Korn 120-150 zu erfolgen [Sandpapier oder Schleifnetz]. Danach vorsichtig absaugen. Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Vor dem Auftragen von Master Invisible 2K Lacquer muss der Fußboden vollständig trocken sein.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Letzter Schliff	Körnung 100-120.
Behandlung	3 x Master Invisible 2K Lacquer
Auftrag Tag 1	WOCA 2K Härter und Lack mischen und gründlich schütteln. Die Mischung vor der Verwendung noch 10 Min. ruhen lassen um den Härter zu aktivieren. Eine Schicht der Mischung mit Rolle oder Pinsel auftragen und den Boden 2-3 Stunden trocknen lassen. Eine zweite Schicht auftragen und bis zum folgenden Tag trocknen lassen. Der Boden kann nach 12 Stunden geschliffen werden. Pro Tag dürfen nur zwei Lackschichten aufgetragen werden.
Auftrag Tag 2	Zwischenschleifen mit Korn 180-220 und vor dem Auftragen der letzten Lackschicht gründlich staubsaugen. Die letzte Schicht mit gemischtem Härter und Lack auftragen. Wird die letzte Lackschicht nach mehr als 48 Stunden Trocknungszeit aufgetragen, sind stets ein Abwaschen mit Intensivreiniger und ein Zwischenschliff erforderlich.
Bitte beachten	Wasser und farbige Flüssigkeiten (Rotwein, Kaffee) sofort aufwischen, um Flecken zu vermeiden. Wird ein helleres Aussehen gewünscht, kann zusätzlich WOCA Invisible White Additive zugegeben werden.

Trockenzeit

Zwischen den Schichten	2-3 Stunden bei 20°C
Leichte Verarbeitung	12 Stunden bei 20°C
Durchgehärtet	3 tage bei 20°C.



Technische Daten

Dichte	1.00-1.10 g/ml.
Festkörperanteil	30-40%
Haltbarkeit	1 Jahr
Verarbeitungstemperatur	+15-25°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.
Viskosität	30-35 Sek. DIN Cup 4
Ergiebigkeit	8-10 m ² /L
Farben	Farblos - Ultramatt
Mischungsverhältnis	2% oder 100 ml auf 5 L Lack.
Topfzeit	Vor Gebrauch gründlich schütteln/aufrühren. Die Mischung muss innerhalb von 48 Stunden verwendet werden.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Lagerung	10-25°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl lagern.
VOC	Dieses Produkt enthält max. 85 g VOC/L. Grenz-wert: 130 g VOC/l. [kat.A/i].
Verpackung	5

Pflege und Folgeprodukte

Wöchentliche Reinigung	Master Cleaner, #684525A
Halbjährliche Pflege	Master Care, Ultramatt #684310A
Folgeprodukte	Master Pure 2K Hardener, #690021A Intensive Wood Cleaner, #551525A Master Invisible White Additive, #694250A

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.