

E822V-C



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	530	Nr Formats	450
Nr. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	80	Laize Bobine (mt)	117,00
Grammage à Pli (gr/mq)	18,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	366	Diamètre Bobine	17,50
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	210	Mandrin	D.CENTR
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	128	Diamètre Mandrin (mm)	63
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	74	Bobines à Paquet	1
Traitement WS	OUI	Laize Format (cm)	20,00	Paquets à Carton	6
Gaufrage	LISSE	Longuer Format (cm)	26,00	EAN Paquet	8022650323300
Adhésion Plis	MOLETAGE	Perforation	OUI	EAN Carton	8022650323300



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxLxD)	--	Matériel d'Emballage	ABSENTE	Cartons à Palette	55
Dimensions Carton (cm HxLxD)	20,00x52,50x35,00	Matériel du Carton	POLYTHENE	Cartons à Couche	5
Dimensions Palette (cm HxLxD)	235,00x120,00x90,00	Certification Palette	EPAL	Couche à Palette	11
Volume Carton (m3)	0,0368	Construction Palette	--	Demipalette	No



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.