

BOYOMA ETIRE CUIR SELLIER RADERMECKER®



- Cuir sellier boeuf & taureau.
- Origine des peaux: Europe.
- Tannage sans bisphénol.
- Production conforme aux normes REACH.
- Partenariat avec ITEC Lyon sur protocol de vieillissement.

BOYOMA ETIRE 4,5 - 5,0 mm CHOCOLAT		METHODE		EPROUVETTE		COTE	RESULTAT
Veslic Sec	1 kg / 100 c	ISO 11640		ISO 2419			3/4
Veslic Humide	1 kg / 25c	ISO 11640		ISO 2419			3/4
Rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	426,5 kg
Résistance à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	3,55 kg/mm ²
Elongation à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	62,2 mm
Rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	410 kg
Résistance à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	3,41 kg/mm ²
Elongation à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	54,4 mm
Allongement en endurance à la traction	75-0,5 kg/ 1000 c	ISO 3376	TVS 10KN100	ISO 2419	25x200mm	Echine culée	4,2 %
Allongement en endurance à la traction	75-0,5 kg/ 1000 c	ISO 3376	TVS 10KN100	ISO 2419	25x200mm	Collet flanc	6,8 %