

- Cuir sellier boeuf & taureau.
- Origine des peaux: Europe.
- Tannage sans bisphénol.
- Production conforme aux normes REACH.
- Partenariat avec ITEC Lyon sur protocole de vieillissement.

NIAGARA 3,5 - 4,5 mm CHOCOLAT		METHODE		EPROUVETTE		COTE	RESULTAT
Veslic Sec	1 kg / 100 c	ISO 11640		ISO 2419			5
Veslic Humide	1 kg / 25c	ISO 11640		ISO 2419			2/3
Rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	335 kg
Résistance à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	2,85 kg / mm ²
Elongation à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Echine culée	59,4 mm
Rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	236,5 kg
Résistance à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	2,7 kg / mm ²
Elongation à la rupture			TVS 10KN100		25x200mm	Collet flanc	77 mm
Allongement en endurance à la traction	30-0,5 kg/ 1000 c	ISO 3376	TVS 10KN100	ISO 2419	12x200mm	Echine culée	6,3 %
Allongement en endurance à la traction	30-0,5 kg/ 1000 c	ISO 3376	TVS 10KN100	ISO 2419	12x200mm	Collet flanc	10,53 %