



**LOSETA PERMEABLE GRIS PARA PISOS 40X40X6,
TRAFICO PEATONAL**

FICHA TÉCNICA

| Referencia Externa | Referencia Kreato | Fecha 01/09/2022 |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | Código: |
| | | Versión: 001 - 2022 |

ESPECIFICACIONES

| DIMENSIONES | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---------------------------|--|-----------|------|
| | 40 cm | 40 cm | 6 cm |
| COLORES | Gris | | |
| TEXTURA Y ACABADOS | Textura Abierta - Concreto permeable | | |
| PESO APROXIMADO | 18.5 Kg / un | | |
| RENDIMIENTO | 6.25 un / m2 | | |
| MÓDULO ROTURA- Promedio | 5 Mpa. Mínimo | | |
| MÓDULO ROTURA- Unidad | 4.2 Mpa. Mínimo | | |
| ABSORCIÓN DE AGUA | 18% al 35% | | |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | NA | | |
| TOLERANCIAS | LONGITUD | ± 1.5 mm. | |
| | ANCHO | ± 2.0 mm. | |
| | ESPESOR | ± 1.5 mm. | |
| USO Y APLICACIÓN | Pisos para tráfico peatonal. Senderos, plazoletas y andenes que requieran de infiltración. | | |
| NORMATIVIDAD APLICADA | ACI 522R-14 | | |



ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Las piezas deben acopiarse encarradas ordenadamente y en una altura no mayor a 1.0 m. Se recomienda dejarlas cerca al lugar de instalación para minimizar trasiegos que las deterioren. Las ralladuras por acopio desaparecen en la instalación al sellarlas. Durante el manejo y trasiego no arrastrar una sobre otra.

OBSERVACIONES

Para usar con trafico peatonal. Verificar con los diseñadores las cargas y las estructuras de base. Tienen distanciadores para la instalación. El 5% del lote o del despacho puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras no mayores a 10 mm en cualquiera de las aristas diferentes a la de la cara de desgaste. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

