



BLOQUE DE CEMENTO A 81

FICHA TÉCNICA

Referencia Externa	Referencia Kreato	Fecha 30/06/2022
A 81 (Ref. IDU)	RA81	Código: RA81
		Versión: 001 - 2022

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES	LARGO	ANCHO	ALTO
	80 cm	15 cm	35 cm
COLORES	Gris		
TEXTURA Y ACABADOS	Lisa mezcla seca		
PESO APROXIMADO	73.64 Kg / un		
RENDIMIENTO	1.25 un / m2		
MÓDULO ROTURA- Promedio	4.0 Mpa.		
MÓDULO ROTURA- Unidad	3.5 Mpa.		
ABSORCIÓN DE AGUA	No aplica de acuerdo a normatividad		
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	No aplica de acuerdo a normatividad		
TOLERANCIAS	LONGITUD	± 5 mm.	
	ANCHO	± 3 mm.	
	ESPESOR	± 3 mm.	
USO Y APLICACIÓN	Confinamientos de materiales, separador cuando hay cambio de materiales en una misma área y como bordes en zonas verdes.		
NORMATIVIDAD APLICADA	NTC 4109		

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. (NTC 4109, capítulo 6.1.1.2) Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

