

**BLOQUE DE CEMENTO RESIDENCIAL****FICHA TÉCNICA**

| Referencia Externa | Referencia Kreato | Fecha 30/06/2022 |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| NA | RR50 | Código: RR50 |
| | | Versión: 001 - 2022 |

ESPECIFICACIONES

| DIMENSIONES | LARGO | ANCHO | ALTO |
|---------------------------|--|---------|-------|
| | 50 cm | 15 cm | 30 cm |
| COLORES | Gris | | |
| TEXTURA Y ACABADOS | Lisa mezcla seca | | |
| PESO APROXIMADO | 45 Kg / un | | |
| RENDIMIENTO | 2 un / m ² | | |
| MÓDULO ROTURA- Promedio | 4.0 Mpa. | | |
| MÓDULO ROTURA- Unidad | 3.5 Mpa. | | |
| ABSORCIÓN DE AGUA | No aplica de acuerdo a normatividad | | |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | No aplica de acuerdo a normatividad | | |
| TOLERANCIAS | LONGITUD | ± 5 mm. | |
| | ANCHO | ± 3 mm. | |
| | ESPESOR | ± 3 mm. | |
| USO Y APLICACIÓN | Confinamiento y separación entre las estructuras de andén y vía. | | |
| NORMATIVIDAD APLICADA | NTC 4109 | | |

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El trasiego y movimientos debe efectuarse cuidadosamente de manera que se eviten desportilladuras. No se debe hacer arrastrando las piezas sobre el piso. Tampoco se deben trasladar apoyándolos sobre los cantos mediante cabeceos sucesivos.

OBSERVACIONES

Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación, o las desportilladuras menores que resultan de los métodos usuales de manipulación en el despacho y en la entrega, no son motivo de rechazo. Las texturas de las caras pueden ser rústicas o lisas. EL PESO ES UN PARAMETRO APROXIMADO Y ESTA EXPUESTO A VARIACIONES.

Gerencia Técnica - Ing. Luis Alfonso Ortiz M.

Gerencia General KREATO

NTC - ISO 14021

