eResin-PLA Pro Recommended Settings For Printer												
	Exposure Time（s）	Bottom Exposure Time（s）	Layer Height（mm）	Bottom Layer Height（mm）	Lift Distence(mm)	Bottom Lift Distence(mm)	Retract Distence(mm)	Bottom Retract Distence(mm)	Lift Speed(mm/min)	Bottom Lift Speed(mm/min)	Retract Speed(mm/min)	Bottom Retract Speed(mm/min)
ELEGOO Saturn			0.05	5	7	7	7	7	70	70	210	210
ELEGOO Mars 2 Pro	3.5	40	0.05	5	5	5	5	5	80	60	210	210
ELEGOO Mars 2			0.05	5	5	5	5	5	80	60	210	210
ANYCUBIC Photon Mono X	3.2	38	0.05	6	8	8	8	8	180	180	240	240
ANYCUBIC Photon Mono 4K	4.5	35	0.05	6	6	/	6	/	240	/	360	/
ANYCUBIC Photon Mono SE	3.5	40	0.05	6	6	6	6	6	240	240	240	240
VOXELAB Proxima 6.0	3.8	30	0.05	6	5	5	5	5	60	60	150	150
VOXELAB Proxima 8.9	4	40	0.05	5	8	8	8	8	60	60	150	150
PHROZEN Sonic Mini 4K			0.05	4	5	6	5	6	80	80	150	150
PHROZEN Sonic Mighty 4K	4.3	40	0.05	6	8	8	8	8	60	60	150	150
NOVA3D whale2	3.5	40	0.05	5	4	/	4	/	120	/	120	/
NOVA Bene4 Mono	2.2	25	0.05	5	4	/	4	/	120	/	120	/
NOVA Elfin	6	60	0.05	5	4	/	4	/	120	/	120	/
CREALITY HALOT ONE	5.5	40	0.05	10	6	/	6	/	60	/	60	/
CREALITY LD002R	8	50	0.05	10	5	5	5	5	65	65	150	150
CREALITY LD006	2	30	0.05	5	7	7	7	7	70	70	150	150
UNIZ SLASH 2（250 LED Power）	4	30	0.05									