

試験報告書

依頼者 日本ナテック 株式会社 殿
品名 タイル 1点
試験項目 抗菌性

2020年7月9日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2020年8月12日

カケン

〒550-0002
一般財団法人

大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
カケンテストセンター
大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

No.	試料*1	生菌数			抗菌 活性値	ΔR
		接種直後	8時間 光照射後*2	8時間 暗所保存後		
①	アクリラス IC	—	6.0E+01	3.2E+04	3.5	2.7
②	無加工品試験片	2.8E+05	1.9E+05	1.9E+05	—	—

注*1 紫外線放射照度 1mW/cm²、24時間のフラックライトによる事前照射を実施した

*2 照度 500lxの白色蛍光灯(シヤーマカットフロルタ Type Bを装着)照射下で試験を実施した。

試験方法: JIS R 1752:2020、フイルム密着法

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* NBRC 12732

試料

貼付省略

以上

本報告書に記載の試験結果は供試々料に対するものであり、荷口(ロット)全体の品質を報告するものではありません。
事業所朱印のない報告書については、当財団は一切責任を負いかねますので、念のため申し添えます。

