

Mikrozement FINITO

Mikrozement FINITO ist unsere gebrauchsfertige fugenlose Beschichtung, für den Innen- und Außenbereich

Es kann auf nahezu jeder Oberfläche aufgebracht werden, vorausgesetzt diese ist eben und fest.

Wie auch bei unseren bisherigen Materialien ist es in mehreren Farben erhältlich. Dieses Material wird ebenfalls in mehreren Schichten aufgetragen. Detaillierte Anweisung folgen in diesem Dokument.

Eigenschaften

- Erhältlich in 16 Farben
- Angenehm zu Verarbeiten
- Untergründe: Gips, Keramik, Beton, Zement, Gipskarton etc.
- Innen- und Außenanwendbar
- Nass- und Trockenzellen
- In Finito Base kein Gewebe verwenden
- Nicht Nass in Nass anwenden
- In Kornstärke auftragen

Technische Daten

	Finito Boden		Finito Wand	
	Base	Finish	Base	Finish
Konsistenz	Pastös	Pastös	Pastös	Pastös
Verbrauch	1,3kg/m ²	0,450kg/m ²	0,9kg/m ²	0,250kg/m ²
Körnung	0,5mm	0,25mm	0,35mm	0,125mm
Dichte	1,67g/cm ³	1,61g/cm ³	1,65g/cm ³	1,63g/cm ³
Max. Dicke/Schicht	1mm	0,5mm	0,8mm	0,3mm
Shore-Härte	66	66	45	45

Vorbereitung Untergrund

- Untergrund muss frei von Staub, Fett, Seife und trocken sein
- Je nach Untergrund ggf. mit Ausgleichsmaße ausgleichen und Armieren (Bei Überarbeitung von Fliesen jedenfalls)
- Es sollte eine glatte Oberfläche sein
- Haftgrund je nach Untergrund auftragen (GD 749 bei saugenden Oberflächen / HPS 673 bei nicht saugenden Oberflächen)

Anwendung Böden

1. Auftragen von Finito Base für Böden
 - Kübel öffnen und ordentlich Verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht (ggf. Pigmente beigegeben)
2. 2 Schichten auftragen in max. 1mm Dicke => 4 bis 8 Stunden trocken lassen zwischen den Schichten
3. Jede Schicht mit 40 Körnung im Anschluss schleifen
4. Auftragen von Finito Finish für Böden
 - Kübel öffnen und ordentlich Verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht (Pigmente beigegeben)
5. Mit Spachtel auftragen (max. 0,5mm Dicke)
6. 4 bis 8 Stunden trocknen lassen
7. Schleifen (Schleifpapier Körnung 120 bis 220)
8. Versiegeln mit Rucopur 2-Schichten

Anwendung Wände

1. Auftragen von Finito Base für Wände
 - Kübel öffnen und ordentlich Verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht (ggf. Pigmente beigegeben)
2. 2 Schichten auftragen in max. 1mm Dicke => 4 bis 8 Stunden trocken lassen zwischen den Schichten
3. Jede Schicht mit 40 Körnung im Anschluss schleifen
4. Auftragen von Finito Finish für Wände
 - Kübel öffnen und ordentlich Verrühren, sodass eine homogene Masse entsteht (Pigmente beigegeben)
5. Mit Spachtel auftragen (max. 0,5mm Dicke)
6. 4 bis 8 Stunden trocknen lassen
7. Schleifen (Schleifpapier Körnung 120 bis 220)
8. Versiegeln mit Rucopur 2-Schichten

Sicherheitshinweis

Bei Kontakt mit den Augen 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen.
Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife waschen. Nicht schlucken. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen.

Folgende Schutzmaßnahmen werden empfohlen:

- Gute Belüftung
- Schutzbrille gegen Spritzer.
- Gummihandschuhe

Leere Behälter sind gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Um ein Austrocknen oder Eindicken des Produkts zu verhindern, schließen Sie den Deckel nach jedem Gebrauch. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Verpackung

- Finito Base Böden 17 kg
- Finito Finish Böden 6 kg
- Finito Base Wände 17kg
- Finito Finish Böden 6kg

Reinigung Werkzeug

- Werkzeug nach Gebrauch gut mit Wasser Reinigen

Lagerung

- Das Produkt sollte in der verschlossenen Originalverpackung und vor Witterungseinflüssen geschützt bei Temperaturen zwischen 10°C und 30°C an einem trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.
- Von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten
- Die Haltbarkeitsdauer ca. 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum, bei ordnungsgemäßer Lagerung