

alp

HIDROFIX

Imprimación selladora al agua (Art. 0674)



Fijador acrílico al agua que unifica y limita el grado de absorción y consolida los fondos débiles y pulverulentos.

Propiedades principales

- Dificulta la migración de las sustancias salinas del soporte hacia la superficie del revestimiento.
- Disminuye la entrada de dióxido de carbono, aumentando la resistencia a la carbonatación.
- Consolida y fija las aplicaciones posteriores.

Usos

En interior y exterior, como tratamiento de fondo sobre los materiales utilizados en construcción, como el yeso, hormigón, revoco, ladrillo, madera, etc.

Presentación

- **Colores:** Incoloro 000.
- **Aspecto:** Satinado.
- **Envases:** 0,750 L; 4 L; 10 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en emulsión.
Disolvente: Agua.

Densidad: 1,02 ± 0,05 Kg/L a 25° C.

Rendimiento teórico: 10 m²/L (Aproximado por capa).

Secado: 2 Horas.

Repintado: Mínimo a las 12 horas.

COV: Cat. A/h, límite 2010: 30 g/l. Cont. máx. COV: 30 g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.

Numero de capas: Una.

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola.

Dilución: Sobre superficies nuevas diluir al 25 % en agua (1 parte de Hidrofix con 3 de agua). Sobre superficies calcinadas que se deban consolidar dar una primera mano más diluido (De 1:5 a 1:7).

Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.

- Superficie nuevas: Aplicar directamente según las diluciones indicadas.
- Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado de la línea BASIKOS MASILLAS y proceder como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016