

FILLER®

STUCCO PROFESSIONALE PER RIPARAZIONI E FINITURE IDEALE PER MURI E LEGNO SUPER LEGGERO ED ELASTICO

- Pronto all'uso.
- Ideale per interno ed esterno al riparo dalla pioggia.
- Si conserva a lungo, anche dopo essere stato aperto frequentemente.
- Facile da lavorare e risultato super liscio.
- Può essere sovraverniciato velocemente.

Informazioni Generali

- Stucco bianco superleggero ed elastico per riparazioni e rifiniture.
- Pronto all'uso per interno ed esterno.
- Stucco di facile utilizzo.
- Struttura senza granuli: facile da stendere regolarmente; risultato super fine, la carteggiatura si può evitare.
- Adesione eccellente su tutti i materiali da costruzione porosi.
- Resistente all'acqua e può essere sovraverniciato velocemente.
- Resistente al restringimento e all'espansione senza crepe.
- Non si stacca in presenza di salinità e di salnitro.
- Non ingiallisce e non lascia aloni.



Applicazioni

Per la chiusura di buchi, crepe e giunti su pareti e soffitti, cartongesso, intonaco, bordature, pannelli e blocchi in gesso, legno, pietra, pietra calcarea, calcestruzzo poroso e tutti i materiali da costruzione porosi. Per riparazioni professionali di crepe su superfici verniciate o intonacate. Può essere sovraverniciato velocemente.

Filler è lo stucco perfetto ed assicura una liscia rifinitura prima di pitturare, decorare o inserire chiodi su pareti e soffitti, lavorazioni in legno, cartongesso e intonaco. Non adatto all'uso su superfici come metallo o plastica.

Modo d'uso

- Applicare FILLER su una superficie asciutta, priva di polvere e grasso, libera da frammenti di vernice, intonaco, ecc.
- Livellare con una spatola.
- Per ottenere un indurimento più rapido su fessure più profonde di 3 cm, applicare FILLER in strati.

FILLER®



Base	Dispersione acrilica
Viscosità	Pastoso
Densità	0,420 ± 0,010 g/cm ³ a 23 °C
Indurimento	Senza crepe e restringimenti
Formazione della pelle	< 20 min a 23 °C e 65% di umidità relativa
Può essere sovraverniciato	Dopo 1 ora, con tutte le pitture murali
Temperatura del trasporto	Tra -15 °C e +40 °C
Temperatura di applicazione	Tra +5 °C e +30 °C
Resistenza alla temperatura dopo la catalisi	Da -20 °C a +100 °C
Conservazione	24 mesi, in ambiente asciutto e a temperature comprese tra +5°C e +35°C
Confezionamento	Barattolo da 250 ml (Cod. 601025) Barattolo da 750 ml (Cod. 601075) Secchio da 5 L (Cod. 601005)
Colori	Bianco